

PORPLASTIC EXTRA FOAM MAT

Elastinen vaahtomatto, matalapäästöinen

1. YLEISET TIEDOT

KÄYTTÖKOHEET

PORPLASTIC EXTRA -vaahtomatto on PORPLASTIC PEL EXTRA -järjestelmän elastinen kerros.

TUOTEKUVAUS

PORPLASTIC EXTRA vaahtomatto on valmistettu vaahtohiukkasista (uusista ja kierrätetyistä) PU-sideaineella. Mattoa on saatavilla 4–12 mm paksuna ja se toimitetaan rullissa.

TEKNINEN TUKI

Tietoa järjestelmien käyttömahdollisuuksista ja yksityiskohtaista neuvontaa PORPLASTIC-tuotteiden käytöstä saat Master Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta, puh. 020 730 8600 tai www.master-chemicals.fi

URHEILUPINNOITUS-JÄRJESTELMÄT

Mattoa käytetään elastisena kerroksena urheilulattiapäällysteiden alla seuraavissa järjestelmissä:

PORPLASTIC INDOOR PEL extra

PORPLASTIC INDOOR CEL

2. ASENNUS

ALUSTAN VALMISTELU

PORPLASTIC EXTRA vaahtomatto liimataan kantavalle alustalle PORPLASTIC B976-liiman avulla (asfaltti, betoni tai PUR-kerros).

Alustan tulee olla kova, kuiva eikä siinä saa olla irrallisia kovia jyviä tai aineita. Alustan tulee olla myös vapaa tartuntaa heikentävistä aineista, kuten rasva, öljy, maali, kemikaalit, levä, sementtiliima jne.

Jos sementtipohjaisen alustan jäännöskosteus on enemmän kuin >4 %, suosittelemme käyttämään tartuntana VIASOL EP-T703 tai VIASOL EP-P210 -primereita.

A) TEKNISET TIEDOT

SEOS A + B

1. Materiaali	PUR sitoutuneet kumirakeet
2. Varastointiaika/varastointi	24 kk, kuivassa 10–25°C asteessa, suojattava suoralta auringonpaisteelta
3. Rullan leveys	1,50 m
4. Rullan pituus	21 m (4–6 mm) 35 m (3–9 mm) Muut pituudet pyynnöstä
5. Maton paksuus	4–12 mm
6. Väri	Värillinen
7. Paino	Noin 2,8 kg/m ² (9 mm) Noin 1,9 kg/m ² (6 mm)
8. Vetolujuus	0,56 N/mm ² (10 mm)
9. Murtovenyvyys	> 30 %

ASENNUS

PORPLASTIC EXTRA vaahtomatot toimitetaan rullissa ja liimataan alustalle.

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämyksemme ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite.