

VANDEX CORROSION PROTECTION M

1. YLEISET TIEDOT

TUOTEKUVAUS

CORROSION PROTECTION M on korkealaatuinen mineraalipohjainen 1-komponenttinen suojaava laasti, joka on hyväksytty käytettäväksi juomavesirakenteissa (DVGW instruction W 270). Se on jalostettu kuivalaasti, joka on valmis käytettäväksi veteen sekoitettuna. Se on pakkas-suolankestävä, vesihöyryn läpäisevä ja vähentää CO₂ -rasitusta.

VANDEX CORROSION PROTECTION M on testattu Saksan ZTV-SIB 90 normin mukaisesti ja hyväksytty sen mukaiseen käyttöön. Se ei pelkästään paranna terästen korroosiosuojaa, vaan parantaa myös huomattavasti päälle levitettävien VANDEX korjaus- ja pinnoituslaastien tartuntaa.

TEKNINEN TUKI

Tietoa järjestelmien käyttömahdollisuuksista ja yksityiskohtaista neuvontaa VANDEX-tuotteiden käytöstä saat Master Chemicals Oy:n teknisestä neuvonnasta puh. 020 730 8600 tai www.master-chemicals.fi

PAKKAUSKOKO

5 kg kannellinen muoviasia.

VARASTOINTI

Kuivassa, avaamattomassa, ehjässä alkuperäispakkauksessa 12 kk.

2. ASENNUS

ALUSTAN VALMISTELU

Esiin työstetyt teräkset tulee puhdistaa ruosteesta hiekkapuhalluksella tai muulla sopivalla menetelmällä (puhtaustaste SA 2.5 DIN 55928:n mukaisesti), jonka jälkeen välittömästi levitetään ensimmäinen suojakerros. Teräset ja betonit voivat olla kosteita.

TEKNISET TIEDOT

1. Olomuoto	harmaa jauhe
2. Raekoko	0,1 – 0,6 mm
3. Tiheys	noin 1,4 kg/dm ³ (kuiva)
4. Vähimmäispaksuus	2,0 mm
5. Menekki	noin 2 kg/m ² /krs

**Kaikki arvot ovat keskiarvoja useista testeistä laboratorio-oloissa. Käytännössä ilman lämpötila, kosteus ja alustan huokoisuus voivat vaikuttaa arvoihin.*

SEKOITUS

Mekaanista sekoitinta käyttäen sekoita 5 kg CORROSION PROTECTION M 1,4 litraan vettä noin 3 minuutin ajan, kunnes massa on tasalaatuista ja paakutonta. Anna seistä noin 3 minuuttia ja sekoita hetken aikaa uudestaan.

ASENNUS

Levitä harjalla tai telaa käyttäen huolella vähintään kaksi kerrosta CORROSION PROTECTION M:ää välittömästi terästen puhdistuksen jälkeen. Jälkimmäiset kerrokset voidaan levittää noin 1 tunnin kuluttua edellisen kerroksen jälkeen.

VANDEX CORROSION PROTECTION M voidaan käyttää +5°C - +35°C lämpötiloissa, mikä pätee sekä materiaaliin että alustaan. Lämpötilasta riippuen käytä 45-60 minuutin kuluessa.

Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.

MENEKKI

Noin 2 kg/m² kerrosta kohti.

HUOM! Alustan ja asennusolosuhteet tulee tarkastaa. Alustan karheudesta riippuen menekki voi vaihdella.

Puhdista työvälineet välittömästi työn jälkeen vedellä.

3. LISÄTIETOJA

VAROITUKSET JA TURVATOIMET

Tietoja turvallisuusvaroituksista, jätehuollosta ja kuljetussäännöistä löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. Paikallisten viranomaisten asettamia turvallisuussääntöjä on noudatettava.

Tuote sisältää sementtiä, joka voi aiheuttaa ärsytystä. Vältä tuotteen joutumista silmiin ja pidempää ihokosketusta. Jos näin tapahtuu, pese perusteellisesti vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Käytettävä soveltuvaa suojavaatetusta ja suojalaseja sekä -käsineitä.

HÄVITTÄMINEN

Ei luokitella haitalliseksi jätteeksi. Astia kierrätyskelpoinen. Käyttämätöntä materiaalia (kuiva-aines sekä kovettunut ylimääräinen) voidaan käsitellä normaalina rakennusjätteenä.

CE-MERKINTÄ

	
Vandex Isoliermittel GmbH Industriestr. 19-23 DE-21493 Schwarzenbek	
13 ¹⁾	
096	
EN 1504-7:2006 /ZA.1a	
CORROSION PROTECTION M Hienojakoinen korroosiosuojalaasti (perustuu hydrauliseen sementtiin)	
Kutistuma	NPD
Korroosiosuoja	läpäisee
Vaaralliset aineet	Täyttää osan 5.3

- 1) Sen vuoden kaksi viimeistä nroa, milloin CE-merkki on alunperin myönnetty.
2) NPD = Ei määritetty.

Tiedot tässä teknisessä esitteessä perustuvat nykytietämykseen ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteiden käyttäjien vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ainoastaan ohjeellisia. Emme ole vastuussa, jos tuotetta käytetään eri tavalla kuin tuote-esitteen ohjeiden mukaisesti. Tuotteen käyttäjän tulee testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Olemme vastuussa ainoastaan tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee laaduntarkastuksemme.

Kaikkia esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva esite.