

## 2K-MUOVILIIMA REPLAST® ME



### 2K-liima muoviosien korjaamiseen ja liittämiseen

#### Sopii käytännöllisesti katsoen kaikille muoveille

- Ei erityyppisten liimojen hankalaa käsittelyä
- Voidaan käyttää korjauksiin ja rakenteiden liimaamiseen

#### Ei sisällä isosyanaatteja, joten ei H351 (R40) -merkintää

#### NSF P1- ja EMICODE EC1+ -sertifioitu

#### Lyhyempi sekoitusputki

- Optimaalinen sekoitus vähimmäismäärillä
- Vähäinen liimamäärän hävikki

#### Korjausliima korjaa nopeasti, on joustavaa ja sitä voi hioa hyvin lyhyen ajan jälkeen

#### Erinomainen erilaisten nesteiden, kuten bensiinin, monien voiteluöljyjen ja etyyliasetaatien, kemiallinen kestävyys

#### Huomautus

Ei sovi PE-muoville (polyeteeni), PP-muoville (polypropeeni) tai PTFE-muoville (polytetrafluorieteeni). Yksittäistapauksissa voi ilmetä kiinnittymisongelmia, jotka johtuvat muovin tuotantoprosessissa käytetyistä pinnoite- ja irrotusaineista. Tarkista materiaalin sopivuus tarvittaessa huomaamattomaan kohtaan.

#### Käyttöalue

Muoviosien, kuten spoilerien, jäähdytimen säleikköjen, verhoilukiinnikkeiden, ajovalojen pidikkeiden, helmaosien, puskureiden ja pyöräkoteloiden, helpoon korjaukseen ja liittämiseen. Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa (NSF P1).

| Tuotenumero                                  | 0893 500 052<br>Hidas 210 s.                | 0893 500 051<br>Nopea 90 s.                 | 0893 500 050<br>Extra nopea 30 s.       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sisältö                                      | 50 ml                                       | 50 ml                                       | 50 ml                                   |
| Tuotepakkaus                                 | Kaksoispatruuna                             | Kaksoispatruuna                             | Kaksoispatruuna                         |
| Täydellisen kovettumisen nopeus/edellytykset | 0,5 m/min/23 °C ja suhteellinen kosteus 50% | 0,5 m/min/23 °C ja suhteellinen kosteus 50% | 0,5 mm/min/23 °C ja 50%:n suht. kosteus |
| Shore D-kovuus                               | 70 +/- 5                                    | 70 +/- 5                                    | 70 +/- 5                                |
| Yhdistetty veto- ja leikkauslujuus vähintään | 20 MPa                                      | 20 MPa                                      | 20 MPa                                  |
| Käsittävissä, kun on kulunut enintään        | 10 min                                      | 5 min                                       | 2 min                                   |
| Hiottavissa, kun on kulunut                  | 30 min                                      | 10 min                                      | 5 min                                   |
| Käsittelylämpötila minimi/maksimi            | 15 - 25 °C                                  | 15 - 25 °C                                  | 15 - 25 °C                              |
| Lämmönkestävyys minimi/maksimi               | -40 - 100 °C                                | -40 - 100 °C                                | -40 - 100 °C                            |
| Väri                                         | Musta                                       | Musta                                       | Musta                                   |

| Kohteeseen liittyvät tuotteet  | Tuotenumero  |
|--------------------------------|--------------|
| Patruunapuristin 2K-liimoille  | 0891 893 489 |
| Replast sekoitusputki          | 0891 486     |
| Muovipuhdistusaine REPLAST     | 0893 500 1   |
| Pohjustusaine muoville REPLAST | 0893 500 2   |
| Vahvikenauha                   | 0893 500 6   |
| Muotoilunauha                  | 0893 500 7   |

#### Ohjeet

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kuormitusta kestävä, rasvaton ja ruosteeton. Vanhat liimajäänteet on poistettava. Puhdistus pinta muovipuhdistusaineella ja levitä pohjustusaine. Haihtumisaika on huomioitava. Purista hieman liimaa ulos ennen kuin kiinnität sekoitusputken. Älä käytä myöskään sekoitusputkesta ulospuristettua 2 cm:n alkupätkää liimaukseen. Kun levität liimaa, sekoitusputken tulee pysyä liimassa, jotta kuplia ei pääse muodostumaan.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältävät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.