

WIT-UH 300 ANKKUROINTIMASSA



Korkean suorituskyvyn ankkurointimassa vaativiin asennuksiin

Raskaaseen ankkurointiin sekä harjateräslitoksiin

Käyttökohteet

Hyväksynyt halkeillut betoni (betonin vetovyöhyke) ja halkeilematon betoni (betonin puristusvyöhyke), C20/25 - C50/60.

Puurakenteiden, metallirakenteiden, metalliprofiilien, kannattimien, putkien, kaapeliarinoiden ym. kiinnittämiseen. WIT-UH 300 ankkurointimassaa voidaan käyttää jälkiasennettavien harjaterästen jatkoliitoksiin.

Ankkurointimassan edut

Kierretankojen ja harjaterästankojen ankkurointi ja betonin raskas kuormitettavuus.

Joustava ankkurointisyvyyden muuttaminen.

420 ml patruuna voidaan käyttää uudelleen koko säilyvyysajan.

Asenna korkki patruunan päälle tai pidä käytetty sekoitusputki patruunassa kiinni.

Vaihda uusi sekoitusputki patruunaan ennen uudelleen käyttämistä.

Korkea lämpötilavakaus (sallittu hetkellinen lämpötila +160 °C).

Ympäristön lämpötila:

3 eri lämpöaluetta.

Halkeillut sekä halkeilematon betoni:

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/0127, Maanjäristysluokka C1 (M8 - M30) sekä C2 (M12).

Katso harjateräslitosten vahvikeasennuksien lisätiedot: ETA-17/0036

Ankkurointipohjan lämpötila käsittelyn sekä kovettumisen aikana:

-5 °C - +40 °C

Sallittu lämpötila valmiin asennuksen jälkeen: -40 °C - +160 °C

Patruunan varastointi lämpötila: +5 °C - +25 °C

Säilyvyysaika: 18 kk

Tuotenumero	5918 500 420
Määrä	12
Tuotepakkaus	Koaksiaalinen patruuna
Sisältö	420 ml
Sekoitusputki	0903 488 102
Soveltuva patruunapuristin	Akkukäyttöinen patruunapuristin, 420 ml, Patruunapuristin, MULTI, Patruunapuristin, WIT 420ml, Paineilmakäyttöinen patruunapuristin, 420 ml
Käsittelylämpötila vähintään/enintään / edellytykset	-5 - 40 °C / ankkurointipinnan lämpötila käsittelyn ja kovettumisen aikana
Ympäristön lämpötila vähintään/enintään / edellytykset	-40 - 160 °C / täydellisen kuivumisen jälkeen
Lämmönkesto, pitkäaikaiset lämpötilat enintään	100 °C
Lämmönkesto, lyhytaikaiset lämpötilat enintään	160 °C
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset	18 kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5-25 °C
Hyväksyntä	ETA-17/0036, ETA-17/0127
Kemiallinen perusta	2-komponenttiharts
Väri	Harmaa

Reiän puhdistusohje:

Porareiän puhdistus: käytä puhdistuspumppua puhalla 4 x, harjaa mekaanisesti 4 x ja puhalla 4 x. Alkaen M20 ja ankkurisyydestä 240 mm käytä porareiän puhdistukseen paineilmakompressoria, joka on varustettu öljyn erottimella.

Reiän puhdistusohje:

Porareiän puhdistus: käytä öljytöntä paineilmaa min. 6 bar puhalla 2 x, harjaa mekaanisesti 2 x ja puhalla 2 x.