

# Tinat



**Koritinalasta**  
Tuote n:o 0899 483

## Metallityötina n:o 2

40/60 tina/lyijy DIN 1707

Ei sisällä sinkkikloridia. 4 juoksutinsäiettä antavat tasaisesti juoksutinta.

F-SW 25 DIN 8511

Sopii raudalle, kuparille, nikkelille, messingille, sinkille (ei sovi sähköisiin liitoksiin eikä alumiinille).

Langan Ø mm	Kelan Ø mm	Kelan paino g	Tuote n:o
2	44	250	0987 121

Sn=Tina  
Sb=Antimoni  
Cu=Kupari  
Pb=Lyijy  
Zn=Sinkki  
Bi=Vismutti  
Ni=Nikkeli  
Ag=Hopea  
In=Indium

## Tinatanko

Tuote n:o 0987 190 031

Seos

Sn tina 37%, Pb lyijy 63%

Sulamislämpötila

+185°C

Työlämpötila

+280°...+325°C

Pakkaus

1/10/25 kg (440 x 6 mm tanko)

Uusien ja vanhojen messinkisten autonjähdyttäjien juottamiseen.

Peltiseppä ja pajateollisuus. Peltijuotoksiin, sinkille, LVI-putkien juotos, tavallinen juotos ja muottivalut ym.

Käyttöohje:

Metallisula. Lämmitä metalli työlämpötilaan. Sekoita metalli jotta seos homogenisoituu. Poista epäpuhtaudet maalipinnalta ennen käyttöä.

Tavallinen juotos. Käytä juotoskolvia tai pehmeätä kaasuliekkää.

## Koritinatanko Bera LT

1 kg 0987 190 021

25 kg 0987 190 125

Seos

n tina 27,5%

Pb lyijy 71%

Sb Antimoni 1,5%

Sulamislämpötila

+188°...+250°C

Työskentelylämpötila

+200°...+240°C

## Bera-Fix Pohjustusaine/Juotospasta koritinalle

Sisältää juotostinajauhetta (tina lyijyseos) sekä vesiliukosta flussiaainetta. Voidaan käyttää pronssin, punametallin, messingin, raudan sekä teräksen pohjustukseen.

500 ml

Tuote n:o 0982 200

## Juotosneste

Soveltuu kaikille metalleille paitsi alumiinille.

Sisältää sinkkikloridia 14%, ammoniumkloridi 7%.

250 ml

Tuote n:o 0987 141 250