

Liimat



Puuliimat on luokiteltu veden- ja kosteuden keston mukaisesti (DIN EN204)

D1 = Ainostaan sisäkäyttöön, puun kosteus ei saa ylittää 15 %
D2 = Sisäkäyttöön, puun kosteus ei saa ylittää 18 %, Väliaikainen kosketus veden tai kosteuden kanssa.
D3 = Sisä- ja ulkokäyttöön. Toistuva lyhytaikainen vesikosketus
D4 = Sisä- ja ulkokäyttöön. Jatkuva kosketus veden tai kosteuden kanssa

Viskositeetti	15.000 – 35.000 Pas
Seossuhde	1:1
Shore kovuus	78
Vetoleikkauslujuus	14 – 18 N/mm ²
Vetolujuus	12 – 18 N/mm ²
Murtovenymä	12%
Käsittelylujuus	30 min
Loppulujuus	24 h
Lämmönkesto	-45°C...+120°C
Työskentelylämpötila	20 – 25°C



Hyvä ja varma puuliima sisä- ja ulkokäyttöön Puuliima D3/B3

0,75 litraa 0892 100 280

Kosteudenkesto täyttää DIN EN204 luokan D3/B3 vaatimukset

Käyttöalue:

Kaluste- ja puusepän teollisuus, rakentaminen ja remontointi

Liimattavat materiaalit: puu, puulevyt, lastulevy, vaneri ja styrox

Levitä liimaa molemmille liimattaville pinnoille ja purista yhteen. Kuivuttuaan väritön.

Asennusaika 0 - 5 min
Puristusaika 5 - 30 min

Luja ja kosteuden kestävä erikoispuuliima ulkokäyttöön

PUR-liima

500 g 0892 100 171

Kosteudenkesto täyttää DIN EN204 luokan D4/B4 vaatimukset

Käyttökohteet:

Puuliimaukset kohteisiin, joissa jatkuva kosketus veden tai kosteuden kanssa. Ei veden alle. Kohteisiin, joissa vaaditaan hyvin korkeaa pitolujuutta.

Liima turpooa kovettuessaan, minkä takia se myös tiivistää pienet raot ja epätasaisuudet. PUR-liima vaatii kappaleiden lujan puristamisen. Liima reagoi kosteuden kanssa, joten ennen kappaleiden liittämistä yhteen kannattaa ainakin toinen pinta kostuttaa kevyesti.

Avoin aika 20 - 30 min
Puristusaika 15 - 40 min

Nestemäinen metalli

Erinomainen pikamenetelmä pieniin metallikorjauksiin

50 ml 0893 680
500 g 0893 449

Sopii kolojen täyttämiseen, tiivistämiseen (hitsaus- ja valuhuokosia, porareikiä), ruosteen syöpmien paikkaamiseen ja maalattavien osien pakkelointiin.

Soveltuu metalli, kevytmetalli, alumiini, valurauta ja keraamisten pintojen korjaamiseen.

2-komponenttinen erikoismassa, jolla on metallinkaltaisia ominaisuuksia. Helppo seossuhde (A:B=1:1)

Voidaan levittää myös pystysuorille pinnoille, ei valu. Kovettunutta kemiallista metallia voi työstää kuten metallia sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla, viilaamalla tai kierteyttämällä. Ei sisällä liuotainaineita eikä siitä tahdeta palavia höyryjä. Ei sovellu bensatankin tiivistykseen.

EPOXY

0893 449 011

Nopea ja helppokäyttöinen 2-K korjausmassa

Voidaan porata, jyrsiä, hioa. Päällemaalattavissa.

Materiaalit: Teräs, sinkitty teräs, valurauta, alumiini, kupari, messinki, kromi, titaani, lyijy, RST.

Sekoitus/ työskentelyaika: 2-3 min, käsittelylujuus: 20 min, loppulujuus n. 3 tuntia.

Lämmönkesto: +120°C, lyhytaikaisesti +150°C.

Sopii täyttämiseen, tiivistämiseen, ruosteisten kohteiden paikkaukseen, maalattavien osien pakkelointi.

