

Asennusliima PRO 140

Pohja-aine	Akryyli
Tiheys	1,3 g/cm ³
Lämmönkesto	-20... +70 °C
Työskentelylämpötila	+5...+35 °C
Avoin aika*	15 min.
Loppulujuus*	24-48 tuntia (esim puu-puu-liitos 22 kg/cm ²)
Päällemaalattavissa	kyllä
Säilyvyys	12 kk avaamattomana suojattava jäätymiseltä.

* ilmankosteus, lämpötila ja olosuhteet vaikuttavat aikoihin



Patruunapuristin

Tuote n:o 0891 00



Liutinvapaa asennusliima, jolla on suuri alkulujuus (140 kg/m²).

Asennusliima Pro:lla voidaan korvata naulat ja ruuvit lukuisissa eri asennuksissa.

- Soveltuu erinomaisesti useimpien rakennusmateriaalien, kuten puun, paneelin, kiven, metallin ja synteettisten materiaalien liimaamiseen puuhun, kiveen, betoniin, lastu- ja kipsilevyyn.
- Täyttää epätasaisten pintojen välit.
- Ei sovellu PP- ja PE-muoveille ja bitumille.

310 ml 0893 100 109



Liimattavien pintojen tulee olla kuivia, puhtaita ja rasvattomia. Levitä liima juovina tai pisteinä toiselle liimattavasta pinnasta. Yhdistä pinnat heti ja paina voimakkaasti, käytä tarvittaessa kumivasaraa. Paneelien liimauksessa levitä liima myös reunoihin ja kulmiin.

Power Tack Asennusliima

Raaka-aine	MS
Kovuus (Shore A - asteikolla)	60
Tiheys	1,57
Kovettumistapa	Ilmankosteudesta
kovettumisnopeus	2-3 mm/vrk
Nahkoittuminen	10-15 min
Käyttö/asennus lämpötila	+5...+40 °C
Lämmönkesto	-40...+100 °C
lyhytaikaisesti	...130 °C
max 1h	...150 °C
Murtovenymä	350 %
Elastisuus	+/-25 %
Kutistuma	0 % (kiintoainepitoisuus 100%)
Kemikaalien kesto	Hyvä
Veto/leikkauslujuus	2,2 N/mm ²
UV:n kesto	Hyvä
Ikääntymisen kesto	Erinomainen
Päälle maalattavuus	Hyvä+
vesiohenteisilla	heti
liuotinpohjaisilla	kun kuiva
Homehtuminen	homesuojattu
Käyttäjä turvallisuus	Hyvä
Sisältää liuottimia	Ei
Sisältää isosyanaattia	Ei
Sisältää silikonia	Ei
Haju kuivussa	hajuton



Voimakas asennusliima. Erittäin kova tartuntavoima. Sisä- ja ulkokäyttöön.

- Voimakas ja pysyvästi elastinen MS Polymeeri asennusliima
- Suuri alkutartunta helpottaa asennusta
- Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin
- Tiivistää ja täyttää epätasaisuudet
- Sisä- ja ulkokäyttöön, kosteisiin ja kuiviin tiloihin
- Meriveden ja UV:n kestävä sekä homesuojattu
- Lämmönkesto -40°C...+100°C (max 1h 150°C)
- Työskentelylämpötila +5°C...+40°C
- Nahkoittuminen 10 min ja kuivuminen 3 mm/vrk
- Turvallinen käyttää, ei sisällä happeja, liuottimia eikä iso-syanaatteja

310 ml 0893 225 105



Puhdista liimattavat pinnat. Levitä massa kolmionmuotoisena palkona ja purista kappaleet yhteen niin, että massaa jää 2 mm kappaleiden väliin.