

Silikon neutral



Korkealaatuinen silikonimassa tiivistämiseen ja saumaamiseen sisällä ja ulkona

- Tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin, kuten puu, metalli, lasi keraamiset laatat ja kova-pvc.
- Ei sisällä etikkahappoa.
- Ei aiheuta korroosiota metalleissa.
- Kestää sään vaikutuksia ja UV-säteilyä. Pysyvästi elastinen.
- Väri valkoinen

Ei sovellu huokoisille kiville (graniitti, marmori), bitumimateriaalien saumaamiseen, butyylinauhan kanssa tehtäviin saumauksiin (lämpölasit), akvaarioihin.

310 ml 0892 310 2

Pohja-aine	Silikonikumi
Venymäkesto	25 % sauman leveydestä liikuntasaumassa
Murtovenymä	500 %
Pintakuivumisaika	10-15 min (+23 °C, 50 % rh)
Kuivumisnopeus	2-3 mm/24 h (+23 °C, 50 % rh)
Lämmönkesto	-50...+150 °C
Työskentelylämpötila	+5 °C ...+40 °C
Shore-kovuus	n. 17
Tiheys	1,38 g/cm ³
Päällemaalattavuus	ei

Kuumankestävä massa



Korkealaatuinen, elastinen tiivistys- ja silikonimassa kuumiin kohteisiin

- Jatkuva lämmönkesto -50 °C...+250 °C.
- Kestää UV-säteilyä, heikkoja happoja ja emäksiä.
- Tarttuu erinomaisesti lasiin ja lasimaisiin pintoihin.
- Väri tiilenpunainen.

310 ml 0892 330

Pohja-aine	Silikonikumi
Varastointikestävyys	24 kk, max. +25 °C
Tiheys	1,31 g/ml
Pölykuiva (23 °C/50 %)	n. 8...12 min
Kuivuminen (23 °C/50 %)	2-3 mm/vrk
Tilavuuden muutos (DIN 52451)	< 5 %
Vetolujuus (DIN 53504)	2 MPa
Murtovenymä (DIN 53504)	350 % 2 mm kalvo
Jatkorepeämislujuus (ASTM D624)	5 kp/cm
Shore A kovuus (DIN 53505)	25
Lämmönkesto	-50 °C...+250 °C
Lämmönkesto lyhytaikaisesti	+300 °C
Työskentelylämpötila	+5 °C...+40 °C
Sallittu kokonaismuodonmuutos	15...20 %

Uuneihin, lämmitys- ja ilmastointilaitteisiin, pesukoneisiin ja kuivureihin.