

## Liima- ja tiivistemassa



BV 0062

### Yksikomponenttinen, erittäin lujasti tarttuva ja elastinen polyuretaanimassa

- Sopii erilaisiin liimaus- ja tiivistystöihin
- Jää pysyvästi elastiseksi
- Ei kutistu kuivuessaan
- Kovettunut massa on hiottavissa ja maalattavissa, esikoe välttämätön
- Erinomainen tartunta useimpiin materiaaleihin (puu, kivi, teräs, lasi, alumiini, ABS, PUR, kova-PVC, lasikuitu, polykarbonaatti)
- Ei sovellu polypropyleenille, polyetyleenille, silikonille, PTFE:lle, pehmytmuoveille

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perusaine                   | Polyuretaani                                                                                       |
| Varastointikestävyys        | 12 kk (+10 °C ... +25 °C)                                                                          |
| Käyttökohteita              | Rakennus-, puu- ja metalliteollisuus autokorit, veneet ja laivat                                   |
| Tiheys                      | 1,17 kg / l                                                                                        |
| Tilavuusmuutos              | n. 7 %                                                                                             |
| Kosketuskuiva *             | (+23 °C, suht.ilmankost. 50 %) n. 40-60 min.                                                       |
| Kovettumisaika *            | (+23 °C, suht.ilmankost. 50 %) n. 4 mm/24 h                                                        |
| Kovuus Shore A *            | (DIN 53505) n. 42                                                                                  |
| Murtovenymä                 | (DIN 53504) >700 %                                                                                 |
| Vetolujuus                  | (DIN 53504) n. 2,5 N/mm <sup>2</sup>                                                               |
| Leikkauslujuus              | (DIN 53283) > 1,7 N/ mm <sup>2</sup>                                                               |
| Palautumiskyky              | (DIN 52458 / EN 27389) n. 90 %                                                                     |
| Venyvyys                    | +5 % sauman leveydestä                                                                             |
| Työskentelylämpötila        | +5 °C...+35 °C                                                                                     |
| Lämmönkesto                 | -40 °C...+90 °C                                                                                    |
| Lämmönkesto lyhytaikaisesti | +120 °C                                                                                            |
| Päällemaalattavuus          | Voidaan maalata massan kuivuttua. Koemaalaus välttämätön. Huom! Ei alkidi- tai keinohartsimaleilla |
| Kestävyys                   | Meri- ja kalkkivesi, heikot hapot ja emäkset, miedot pesuaineet                                    |
| Kestää lyhytaikaisesti      | Polttoaineet, mineraaliöljy, kasvi- ja eläinrasvat ja öljyt                                        |

| Väri      | Tuotenumero  |                |
|-----------|--------------|----------------|
| Valkoinen | 0890 100 110 |                |
| Harmaa    | 0890 100 120 | Sisältö 310 ml |
| Musta     | 0890 100 130 |                |

CE - hyväksyntä

EN 15651 - 1: F-EXT-INT-CC

EN 15651 - 4: PW-EXT-INT-CC

NSF - hyväksyntä

## VKP Plus paisuvat tiivistysnauhat



### Liitosten ja rakenteiden tiivistämiseen

- Nauha liimataan omalla teippipinnallaan toiseen tiivistettävistä pinnoista
- Paisuessaan nauha täyttää tuulen- ja vedenpitävästi epätasaisuudet annettujen arvojen mukaisesti
- Rakenteiden eläessä nauha säilyttää tiiveyden paremmin, kuin monet tiivistysmassat
- VKP Plus ei liimaa rakenteita yhteen, vaan tiivistää niiden välisen raon
- Etuna toimivuus erilaisten rakennusmateriaalien kanssa ja niiden välissä: rauta, sinkki, teräs, galvanoitu, rautalevy, alumiini, betoni, kevytbetoni, tiili, kova PVC, pleksilasi ja puu

Testattu sadeveden ja paineenkesto: yli 600 Pa ja BGR standardin DIN 18542:2020-04 mukaisesti

| Leveys | Raon koko  | Rullassa | Tuotenumero  |
|--------|------------|----------|--------------|
| 10 mm  | 2 - 3 mm   | 12,5 m   | 0875 021 02  |
| 15 mm  | 6 - 10 mm  | 5,6 m    | 0875 021 56  |
| 25 mm  | 10 - 15 mm | 6,5 m    | 0875 022 510 |

Väri harmaa