

Bostik liimat



Laminaattien, akustiikkalevyjen, lattiapäällysteiden, puun, muovien (ei polystyreeni, polyeteeni) jne liimaus rakennusteollisuudessa. Lisäksi vanerin, reunalistojen, muovipäällysteiden, pehmusteiden, nahan, tekstiilien jne liimaus puusepän- ja huone-kalusteollisuudessa. Kumin, muovin, tiivistäneiden, nahan, puun, tekstiilien ym liimaus käsiteollisuudessa ja askartelussa.



Liimaa esim metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia, useimpia muoveja.



CE - hyväksyntä 2890 75
EN 15651 - 1: F-EXT-INT CC
EN 15651 - 2: G-CC

Sopii akvaarioiden tiivistämiseen ja asennukseen sekä silikonitiivistäneiden liimaukseen. Voidaan käyttää myös lasirakenteiden, emalin, ruostumattoman teräksen, akryylin, polyesterin ja vastaavien materiaalien tiivistämiseen.

Kontaktiliima A3

- Liima saavuttaa jo heti yhteen painettaessa hyvän pitokyvyn sekä tarttuvuuden ja saavuttaa täyden pitolujuuden n. 7 vrk:n jälkeen.

35 ml tuubi	0892 111 019
100 ml tuubi	0892 111 017
1 litran purkki	0892 111 016



Epoxy Rapid

2-komponenttinen, nopeasti kovettuva epoksiliima

- Liimasauma on vedenkestävä ja kestää myös useimpia liuotinaiteita.
- Liimasauma voidaan hioa ja maalata.
- Lämmönkesto -50°...+65°C.
- Täysi pitolujuus saavutetaan n. 1 tunnin kuluttua liimauksesta.

24 ml 0892 111 018

Ominaisuudet ennen levittämistä	
Liimatyyppi	2-komponenttinen epoksi
Väri	Perusaine väritön, kovettaja lähes väritön
Tiheys	Sekoitettu liima 1,16
Tulenarkuus	Liima ei ole tulenarkaa
Varastointi	3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa

Ominaisuudet levittämisen jälkeen	
Väri	Lähes väritön
Kosteuden kesto	Hyvä
Puhdistus	Ylivalunut liima on ennen kovettumista leikattava pois terävällä veitsellä.

Lasisilikoni

Etikkahappopohjainen, elastinen ja nopeasti kovettuva silikonisaumamassa

- MTK-hyväksytty.
- Täyttää ISO 11600:n mukaiset vaatimukset.

70 ml 0892 510 900

Ominaisuudet ennen levittämistä	
Materialityyppi	Silikonikumi
Koostumus	Pehmeä, joustava massa
Kovettuminen	Acetoxi
Tiheys	1,4g/cm ³
Työlämpötila	+5°C ... +40°C
Tulenarkuus	Tuote ei ole tulenarkaa
Varastointi	2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa varastointilämpötilan ollessa -5 ... +50°C
Väri	Väritön

Ominaisuudet levittämisen jälkeen	
Tarttumaton pinta	n.30 min. kuluttua
Kovettuminen	1-2 mm/vrk, riippuen lämpötilasta ja ilman kosteudesta
Kovuus	n.23°C Shore A
Liikkeesietokyky	+25% alkuperäisestä saumanleveydestä
Elastisuus	n.0,5 Mpa 100% venytyksessä
Lämmönsietokyky	-50°C ... +200°C
Vanhenemisenkesto	Kestää erittäin hyvin UV-säteilyä, otsonia ja ilmastollisia vaikutuksia
Maalattavuus	Ei voi maalata
Kemikaalienkesto	Kestää erittäin hyvin useimpia kemikaaleja.