

LIIMA-/TIIVISTYSMASSA, SUPER RTV -SILIKONIPATRUUNA



Laadukas liima- ja tiivistysmassa ajoneuvoille

Erinomainen kemikaalien kesto

- Voidaan käyttää myös kriittisillä alueilla, joissa tiiviste on kosketuksissa nesteisiin
- Kestää erinomaisesti moottori- ja vaihteistoöljyä, jäähdytysainetta ja jäänestöainetta

Hapoton kovettuminen

- Ei syövytä eikä näin ollen vaikuta haitallisesti
- elektroniikkakomponentteihin
- eikä lambda-antureihin

Ohjeet

Kiinnittyä parhaiten kuivalle, puhtaalle ja pölyttömälle pinnalle. Vanha tiivistysaine on poistettava pinnalta kokonaan.

Käyttöalue

Moottoriajoneuvojen moottorikomponenttien tiivistykseen.

Tuotenumero	0893 322 1
Väri	Musta
Sisältö	310 ml
Kemiallinen perusta	Butaani/propaani
Lyhytaikainen lämpötilan kestävyys enint.	315 °C
Pohja-aine	Oksiimi-silikoni
Olomuoto	Tiksotrooppinen tahna
Pintakalvon muodostuminen (ASTM-D-4678)	7 min
Pintakuivumisaika (ASTM-D-4678)	40 min
Kovettumisnopeus	n. 2 mm/24h (23°C/50% rh)
Kovuus Shore A (ASTM-D-676)	40
Vetolujuus (ASTM-D-412)	n 2,2 N/mm ²
Murtovenymä (ASTM-D-412)	270 - 300 %
Lämmönjohtavuus (ASTM-D-2214/70)	0,002 Jcm ⁻¹ s ⁻¹ K ⁻¹
Lämpölaajenemiskerroin (ASTM-EB-31)	20 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹
Läpilyöntilujuus (ASTM D-149)	16 kV/mm
Dielektrisyysvakio @ 1 MHz (ASTM D-150)	2,8
Häviökerroin @ 1 MHz (ASTM D-150)	0,002
Ominaisvastus	1 x 10 ¹⁵ Ohm/cm

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.