

KORROOSIOSUOJAPINNOITE, -MAALI SINKKI 300



**Antaa pysyvän suojan
korroosiota vastaan**

Erinomainen korroosiosuojaus

Lämmönkesto jopa n. 300 °C

Nopeasti kuivuva

- Pölykuiva noin 15 minuutissa
- Kosketuskuiva noin 45 minuutissa
- Täysin kuiva noin 2–3 päivässä

Pinnan ulkonäkö:

Kuumasinkitty

Voidaan maalata:

- sopivia ovat PVC-pohjaiset maalit, akrylaatti (liuotin- tai vesipohjainen).
- Kuumasinkittyjä pintoja ei saa maalata alkydihartsilla (synteettisillä hartsimaaleilla).

Käyttöalue

Teräsrakentaminen, laivanrakennus, taonta, asennusliikkeet ja ajoneuvojen valmistus.

Tuotenumero	0892 200
Sisältö	500 ml
Kemiallinen perusta	Sidottu metallinen sinkkijauhe
Väri	Hopeanväriinen
Kuivumisaika	15 min
Kuivumisaajan edellytykset	20 °C:n lämpötilassa

Ohjeet

Pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Korjauskalvon kerroksien paksuus on oltava 1,5-kertainen kuumasinkityn pinnoitteen paksuuteen nähden. Lisäksi korjauspinnoite on ulotuttava vähintään 1 cm:n verran kuumasinkityn pinnoitteen päälle. Kulutus/kerros: n. 250–350 g/m².