

SEOSTAMATTOMAN TERÄKSEN UMPILANKA

MAG HITS AUSLANKA WÜRTH SG 2 / G3Si1



Seostamattoman teräksen umpilanka

Luokittelu

EN ISO14341-A : G 42 3 C1 3Si1 /
G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18 :
ER70S-6

- Seostamaton kuparipäällysteinen yleislanka, seostamattomien rakenneterästen ja putkistojen Mag-hitsaukseen
- Käyttökohteita ovat kaikki yleiset teräsrakenne - ja korjauskohteet

Hyväksynnot

- CE

Langan Ø mm	Paino kg	Pakkaus	Tuotenumero
0.8	5	S200	0982 00 16
1.0	5	S200	0982 00 17
0.8	15	BS300	0982 00 13
1.0	15	BS300	0982 00 14
1.2	15	BS300	0982 00 15
1.0	250	Tynnyri	0982 00 19
1.2	250	Tynnyri	0982 001 10

Mekaaniset ominaisuudet	
Myötölujuus N/mm ²	440
Murtolujuus N/mm ²	540
Venymä %	30
Iskusitkeys J	60

Suojakaasut (EN 439:n mukaan)

M21 seoskaasu Ar+ 5-25% CO₂

C1 aktiivikaasu 100% CO₂

Kemiallinen analyysi (paino%)		
C	Mn	Si
0,06 - 0,08	1,1 - 1,5	0,55 - 0,85