

POLYMEERILIIMA- JA TIIVISTEMASSA FIXIT VÄRITÖN



Joustava, 1-komponenttinen, korkeamoduulinen, MS-polymeripohjainen tiivistemassa

- Tarttuu erinomaisesti kaikille pinnoille
- Ei sisällä silikonihiukkasia eikä isosyanaatteja
- Tarttuu erinomaisesti lähes kaikille kiinteille ja ei-huukoille pinnoille
- Nopeasti kuivuva, ei kutistumista, hiottava
- Erittäin sään- ja ikääntymisenkestävä
- Vesipohjaisten maalien ja 2-komponenttisten lakkojen kanssa yhteensopiva ja niillä päällemaalattava (märkänä)

Synteettisillä lakoilla päälle maalattaessa kuivuminen voi viivästyä

Maalien ja lakkojen laajasta kirjosta johtuen on suositeltavaa tehdä yhteensopivuustesti etukäteen

Käyttölämpötila
+5 °C ... +35 °C

Erinomainen veden, meriveden, pesuainesten, alifaattisten liuottimien, öljyjen ja voiteluaineiden kemiallinen kestävyys tahattomien roiskeiden varalta

Tuotenumero	0890 100 370
Sisältö	290 ml
Kemiallinen perusta	MS-polymeeri
Väri	Läpinäkyvä
Kalvonmuodostusaika vähintään	10 min
Kosketuskuiva, kun on kulunut	60 min
Kovettumisnopeus / edellytykset (täysin kovettunut)	3 mm/vrk/23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %, kosteuskovettuva
Murtovenymä	300 %
Venyvyys	20 %
Shore A -kovuus / edellytykset	38/DIN 53505 -standardin mukaisesti
Vetolujuus vähintään	2,4 N/mm ²
Käsittelylämpötila vähintään / enintään	5 - 35 °C
Lämmönkestävyys vähintään / enintään	-40 - 90 °C
Säilyvyys	2 kuukautta +5 °C:n ... +25 °C:n lämpötilassa

Käyttöalue

- Sään- ja saasteenkestävät joustavat liitokset
- Tiivistysliitokset, liikuntasaumot ja sinkkityöliitokset
- Autoteollisuuden, ilmailu- ja avaruusalalan sekä meriteollisuuden tiivistysliitokset
- Lyijylle, kuparille, ruostumattomalle teräkselle ja sinkkitylle materiaalille
- Katteiden väliin

Huomautus

- Pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön, öljytön ja rasvaton, eikä siinä saa olla irtahiukkasia
- Ei sovellu luonnonkiven liimaamiseen eikä käytettäväksi luonnonkiven kanssa
- Älä käytä uima-altaassa siellä käytettävän kloorin vuoksi

Tuotteen käyttöä koskevat ohjeet edellä perustuvat omiin kokemuksiimme ja testeihimme. Olosuhteet tuotteen käytön aikana ovat kuitenkin aina yksilölliset ja riippuvat useista tekijöistä. Tästä syystä tuotteen käyttöön liittyvä ohjeistus on aina vain viitteellistä. On erittäin suositeltavaa testata tuotetta ensin. Saatamme tehdä tuotteeseen teknisiä muutoksia tai kehittää sitä edelleen ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta. Tämän vuoksi on myös suositeltavaa tarkistaa ja käyttää aina viimeisimpiä tuotetietoja.