

Palo- ja äänieristysakryyli

**Eristävä akryylimassa jota käytetään liikunta-
saumojen palosaumaukseen ja läpivientien palo-
turvalliseen tiivistämiseen.**

- Palonkestävyysluokka enintään EI 120
- Erinomainen äänieristys saumoissa
- Vaarallisia aineita vapautuu vain vähän
- Ei sisällä halogeeneja tai silikonista
- Voidaan maalata päälle
- Tarttuu hyvin kaikille pinnoille
- Kestää kosteutta ja roiskevettä
- Hajuton ja UV-kestävä



Väri	Valkoinen
Rakennusmateriaaliluokka	F - Helposti syttyvä
Käsittelylämpötila vähint./ enint.	5 - 40 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta
Kemiallinen perusta	Akrylaatti
Säilyvyysaika, edellytykset	5 - 35 °C lämpötilassa
Tiheys/ominaispaino	1,65 g/cm ³
Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys vähint.	-15 °C
Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys enint.	75 °C
Kalvonmuodostusaika, edel- lytykset	0 - ei määritelty
Kalvonmuodostusaika vähint.	30 min
Shore A -kovuus	60

Sisältö/tilavuus	Tuotepakkaus	Tuotteen paino	Tuotenumero	Kappale- määrä
300 ml	Patruuna	550 g	0893 303 009	1/25
600 ml	Patruuna kalvolla	1192 g	0893 303 008	1/12

Lisätiedot ja -kuvat

- Vaaka- ja pystysuuntaisten liikuntasaumojen palosaumaukseen vähäisellä laajenemisella massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.
- Metall- ja muoviputkien sekä sähkökaapeliä läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä ja kevyissä väliseinissä.

Ohjeet

Käyttöpinnan on oltava puhdas, pölytön ja rasvaton. Kohdista patruunapuristimella. Käytä tarkkuutta vaativassa työssä lastaa tai veistä. Jos täytämateriaalia tarvitaan, se on asennettava tiukasti määritettyyn syvyyteen.

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

ETA 21/0076 - liikuntasauvojen saumaus

ETA-21/0077-palokatkot



Huomautus

Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin tai saumojen palosaumaukseen, on toimittava asiakirjojen ETA-21/0076 ja ETA-21/0077 sekä asennusohjeiden mukaisesti.

Liittyvät tuotteet		Tuotenumero
Würth FP - palovilla, täytemateriaali		0893 301 020