

Akryylimassa

Saumojen tiivistämiseen sisätiloissa, kun niihin kohdistuu vähäistä liikettä

Voidaan maalata tai peittää laastilla

Yleisesti myynnissä olevat maalit/laastit tarttuvat hyvin tiivistemassaan

Paljon käyttökohteita

Sopii sisätilojen saumoihin, joihin kohdistuu vähäistä liikettä.

Ei sisällä silikonia

Kestää ikääntymistä, sääolosuhteita ja UV-säteilyä



Kuva on viitteellinen

Tuotepakkaus	Patruuna
Kemiallinen perusta	Akryylihartsidispersio
Haju/tuoksu	Mieto tuoksu
Kalvonmuodostusaika, edellytykset	23 °C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%
Silikoni - vapaa	Kyllä

Tuotenumero	0892 167	0892 165 5	0892 169 322
Kappalemäärä	1/24	1/24	12
Väri	Harmaa	Valkoinen	Valkoinen
Sisältö/tilavuus	310 ml	310 ml	600 ml
Tiheys/ominaispaino	1,64 g/cm ³	1,71 g/ml	1,71 g/ml
Liikevara	10 %	12,5 %	12,5 %
Shore A -kovuus	43	30	30
Murtovenymä vähint.	136 %	240 %	240 %
Murtovenymä, edellytykset		0 - ei määritetty	0 - ei määritetty
Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)	2 mm/vrk	1 mm/vrk	1 mm/vrk
Kovettunut/täysin kovettunut edellytykset		23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %	23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Tuotenumero	0892 167	0892 165 5	0892 169 322
Kalvonmuodostusaika vähint.	20 min	7 min	7 min
Homesuojattu		Ei	Ei
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-20 - 80 °C	-20 - 75 °C	-20 - 75 °C
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 50 °C	5 - 40 °C	5 - 40 °C
UV-säteilyn kestävyys	Kyllä	0 - ei määritelty	0 - ei määritelty
Pinnoitteen yhteensopivuus		Kyllä	Kyllä
Uudelleenpinnoitettavissa/päällemaalattavissa		Kyllä	Kyllä
Pinnan esikäsitely, vaatimukset		Pohjamateriaalin on oltava puhdas, kuiva, ruosteeton ja rasvaton.	Pohjamateriaalin on oltava puhdas, kuiva, ruosteeton ja rasvaton.
Sekoitusuhde		0 - ei määritelty	0 - ei määritelty
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	24 Kuukautta/viileä, kuiva ja pakkaseton säilytystila	18 Kuukautta/5 - 25 °C lämpötilassa	18 Kuukautta/5 - 25 °C lämpötilassa

Lisätiedot ja -kuvat

Kipsin ja betonin halkeamien ja vaurioiden tiivistämiseen.

			Neutraali-silikoni Perfect	Neutraali-silikoni A8 PRO	Neutraali-silikoni	Silikoni, värillinen	Asetaatti-silikoni kylpyhuoneisiin	Asetaatti-silikoni elintarviketeollisuuteen	Asetaatti-silikoni
Käyttökohteet	Sisätilat								
	1	Ikkunoiden saumat	++	++		++			
	2	Liikuntasaumat sisä- ja ulkotiloissa	++	++	*	++	+	+	+
	3	Saniteettitilojen saumat	+			+	+ (1)		+ (4)
	4	Halkeamien korjaaminen							
	5	Parkettilattaiden liitokset	+	+	+	+			
	6	Akvaarioiden rakentaminen						++	
	7	Keittiötilat	+	+		+		++	
	8	Esittelytiskit					+ (3)		
	9	Myyntipöytien rakentaminen	+	+		+		++	
	Ulkotilat								
	10	Ikkunoiden ja ovien saumat	++	++		++			
	Sisä- ja ulkotiloihin								
	11	Ikkunoiden tiivistäminen	++	++					
	12	Eristelasin reunan tiivistäminen							
13	Luonnonkivien saumat				++				

			Neutraali-silikoni Perfect	Neutraali-silikoni A8 PRO	Neutraali-silikoni	Silikoni, värillinen	Asetaatti-silikoni kylpyhuoneisiin	Asetaatti-silikoni elintarviketeollisuuteen	Asetaatti-silikoni
Tärkeitä teknisiä ominaisuuksia		Suurin jatkuvan liikkeen kompensointi	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	12,5 %
		Kalvon muodostumisaika (ilman suht. kosteus 23 °C/50)	noin 10 min	10-40 min	5-8 min		noin 20 min	noin 10 min	noin 15 min
		Täysi kovettuminen mm/24 tuntia	noin 2	noin 2	noin 2		noin 3	2-3	2-3
		Lämpötilan kestävyys							
		Käyttölämpötila							
		Voidaan tasoittaa (W = vesi, DG = tasotusaine, T = kuiva)	DG	DG	DG	DG	DG1	DG	DG
Erityisominaisuudet		DIN 18540, ulkoiset seinäsaumat talonrakentamisessa	-	-	-	-	-	-	-
		DIN 18545, lasitus ikkunoiden rakentamisessa	+	+	-	-	-	-	-
		Hajuton/vähäinen haju	-	+	-	+	-	-	-
		Uudelleenpinnoitettavuus 2	-	-	-	-	-	-	-
		Pinnoituksen yhteensopivuus 2	+	+	+	+	+	+	+
		Fungisidiset ominaisuudet	-	-	-	+	+	-	-
		Ei sisällä silikonია	-	-	-	-	-	-	-
		Voidaan hioa	-	-	-	-	-	-	-
		Tarttuminen märkiin pintoihin	-	-	-	-	-	-	-
		Bitumin kanssa yhteensopivuus	-	-	-	-	-	-	-
		Kestää UV-säteilyä, sääolosuhteita ja ikääntymistä	+	+	+	+	+	+	+
		Soveltuu jännitteettömälle polykarbonaatilasille (PMMA)	-	-	-	-	+	-	-
Symbolien selitykset: ++ = sopii erittäin hyvin + = sopii hyvin 1 = ei kristallinkirkas versio 2 = alustavat testit vaaditaan 3 = vain kristallinkirkas versio 4 = ei uima-altaisiin * = vain sisätiloihin - = ei sovellu									

		Ikkunoiden ja julkisivujen tiivistäminen	4-in-1-massa luonnonkivelle	Maalarin akryyli-massa	Akryyli-massa	Parket-tiakryyli-massa		
Käyttökohteet	Sisätilat							
	1	Ikkunoiden saumat	++		+			++
	2	Liikuntasaumat sisä- ja ulkotiloissa	+	++	+			+
	3	Saniteettitilojen saumat		++				
	4	Halkeamien korjaaminen			++	++		
	5	Parkettilattioiden liitokset					++	+
	6	Akvaarioiden rakentaminen						
	7	Keittiötilat		+				
	9	Esittelytiskit						
	10	Myyntipöytien rakentaminen		+				
	Ulkotilat							
	11	Ikkunoiden ja ovien saumat	++					++
	Sisä- ja ulkotiloihin							
	12	Ikkunoiden tiivistäminen						++
13	Eristelasin reunan tiivistäminen		2				++	
14	Luonnonkivien saumat	++	++					
Tärkeitä teknisiä ominaisuuksia		Suurin jatkuvan liikkeen kompensointi	25 %	25 %	20 %	5 %	10 %	25 %
		Kalvon muodostumisaika (ilman suht. kosteus 23 °C/50)	noin 30 min	noin 10 min	noin 10 min	noin 10 min	noin 10 min	10-15 min
		Täysi kovettuminen mm/24 tuntia	noin 2,5	noin 2,5	1	noin 1	noin 1	noin 2
		Lämpötilan kestävyys						
		Käyttölämpötila		+5°C...+40°C				
		Voidaan tasoittaa (W = vesi, DG = tasotusaine, T = kuiva)	DG	DG	W	W	W	DG

			Ikku- noiden ja julki- sivujen tiivistä- minen	4-in-1- massa luonnon- kivelle	Maalarin akryyli- massa	Akryyli- massa	Parket- tiakryyli- massa	
Erityisominaisuudet		DIN 18540, ulkoiset seinä- saumat talonrakentami- sessa	+	-	-	-	-	-
		DIN 18545, lasitus ikku- noiden rakentamisessa	-	-	-	-	-	-
		Hajuton/vähäinen haju	+	-	+	+	+	+
		Uudelleenpinnoitettavuus 2	+	-	+	+	+	+
		Pinnoituksen yhteensopi- vuus 2	+	+	+	+	+	+
		Fungisidiset ominaisuudet	-	+	-	-	-	-
		Ei sisällä silikonია	+	-	+	+	+	+
		Voidaan hioa	-	-	-	-	+	+
		Tarttuminen märkiin pintoihin	-	-	-	-	-	-
		Bitumin kanssa yhteenso- pivuus	-	-	-	-	-	-
		Kestää UV-säteilyä, sääolo- suhteita ja ikääntymistä	+	+	+	+	+	+
		Soveltuu jännitteettömälle polykarbonaattilasille (PMMA)	-	-	-	-	-	-
Symbolien selitykset: ++ = sopii erittäin hyvin + = sopii hyvin 1 = ei kristallinkirkas versio 2 = alustavat testit vaaditaan 3 = vain kristallinkirkas versio 4 = ei uima-altaisiin * = vain sisätiloihin - = ei sovellu								

Ohjeet

- Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia
- Pohjuste, kuten , parantaa tarttuvuutta imukykyisiin tai huokosiin pintoihin
- Perehdy tiivistemassojen käyttöä koskeviin yleisiin ohjeisiin Lisätietoja on teknisessä tietolomakkeessa.

Testiraportit, hyväksynyt, lisenssitiedot

Testattu standardin EN 15651, osa 1, mukaisesti

- Paloturvallisuus: Luokka E
- Vakaus kuormitettuna: ≤ 5 %
- Tilavuushäviö: ≤ 45%
- Vetolujuus veteen upotuksen jälkeen (23-°C:ssa), taipuisuus: ≥ 25%
- Kestävyys: Hyväksytty

Rakennusmateriaaliluokka B2, standardin DIN 4102 mukaisesti



Huomautus

- Ei sovellu käytettäväksi standardin DIN 18540 mukaisissa rakenneliitoksissa
- Koska saatavilla on suuri määrä erilaisia maali- ja lakkatuotteita, sopivuus on varmistettava etukäteen mahdollisten vuorovaiku-

tusten poissulkemiseksi

- Noudata varovaisuutta kokonaan päällemaalattujen tiivisteliitosten kanssa. Niillä on taipumus halkeilla liitoksen liikkuesssa, koska käytetty maali on yleensä vähemmän elastista kuin tiivistysaine.
- Kovettumisaika riippuu käyttölämpötilasta, säästä ja pintakosteudesta. Kovettuminen kestää huomattavasti kauemmin kylmällä ja kostealla säällä.
- Parkkihappoa sisältävissä puulajeissa voi esiintyä värimuutoksia
- Ei saa käyttää yhdessä esipuristettujen tiivistenauhojen kanssa
- Ei sovellu liimaukseen tai onteloiden täyttämiseen
- Koska saatavilla on suuri määrä erilaisia maali- ja lakkatuotteita, tee aina ensin omat testit käyttöalueelle, erityisesti kun kyseessä on alkydihartsimaali ja jauhemaalattu alumiini

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.