

Korroosiosuojapinnoite, sinkki 300

Antaa pysyvän suojan korroosiota vastaan

Erinomainen korroosiosuojaus

Lämmönkesto jopa n. 300 °C

Nopeasti kuivuva

- Pölykuiva noin 15 minuutissa
- Kosketuskuiva noin 45 minuutissa
- Täysin kuiva noin 2-3 päivässä

Pinnan ulkonäkö: Kuumasinkitty

Voidaan maalata:

- sopivia ovat PVC-pohjaiset maalit, akrylaatti (liuotin- tai vesipohjainen).
- Kuumasinkittyjä pintoja ei saa maalata alkydihartsilla (synteettisillä hartsimaaleilla).



Sisältö/tilavuus	500 ml
Kemiallinen perusta	Sidottu metallinen sinkkijauhe
Väri	Hopeanvärinen
Kuivumisaika (täysin kuiva)	15 min
Kuivumisaika, edellytykset	20 °C:n lämpötilassa

Tuotenumero 0892 200

Kappalemäärä: 1 / 6

Lisätiedot ja -kuvat

Teräsrakentaminen, laivanrakennus, taonta, asennusliikkeet ja ajoneuvojen valmistus.

Sinkki 300 soveltuu sinkittyjen pintojen ja hitsausseamien vaurioituneiden kohtien korjaamiseen.

Ei sovellu sinkkijauhopohjusteeksi raskaaseen korroosiosuojaukseen.

Ohjeet

Pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Korjaavan kalvon kerrospaksuuden on oltava 1,5-kertainen kuumasinkityn pinnoitteen paksuuteen nähden. Lisäksi korjauspinnoitteen on ulotuttava vähintään 1 cm:n verran kuumasinkityn pinnoitteen päälle. Kulutus/kerros: noin 250-350 g/m.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.