

Juoksutepasta nro 50 FM, metallin juottamiseen, yleiskäyttöön

DIN EN 1045 -standardin mukainen juoksutepasta, tyyppi FH10

- Juoksute kuparin, messingin ja punametallin kovajuoksutukseen
- DIN 29454
- Valkea tahna

Sisällön paino	100 g
Väri	Valkoinen
Haju/tuoksu	Hajuton
Kemiallinen perusta	Kaliumtetrafluoriboraatti
DIN	29454
Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta



Tuotenumero 0987 550

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Juoksute kuparin, messingin ja punametallin metalliseosten kovajuottamiseen, pois lukien kevytmetallit, joiden käyttölämpötila on 500–800 °C

Ohjeet

Sekoita tahna hyvin ennen käyttöä. Levitä juoksutetta puhdistetulle työkappaleelle harjalla tai upottamalla se aineeseen. Juoksuteainetta on myös levitettävä juotoskohtaa ympäröivälle alueelle.

Huomautus

Juoksutejäätävät aiheuttavat korroosiota ja siksi ne on poistettava.

Tähän tuotteeseen sovelletaan Saksan kemikaalien kieltomääräystä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on yksityiskohtaiset tiedot tästä tuotteesta aiheutuvista vaaroista, käytön aikana toteutettavista varoimista, vuotojen tai muun altistumisen torjunnasta sekä asianmukaisesta hävittämisestä.