

## Fosforikuparijuote nro 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg

- Kupari/kupariliitosten juottamiseen ilman juoksutetta öljy-, kaasu- ja nestekaasujärjestelmissä sekä lämmitys- ja juomavesijärjestelmissä, joiden putkien koko on suurempi kuin 28 x 1,5 mm. Messingin tai punametallin (pronssin) juottamisessa on käytettävä myös juoksutetta.
- Käyttölämpötila: 710 °C
- Sulamislämpötila: 650-810 °C



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Langan/puikon halkaisija x pituus | 2 x 500 mm   |
| Sisällön paino                    | 1 kg         |
| Sulamislämpötila vähint./enint.   | 645 - 825 °C |
| Tuotteen paino                    | 1 kg         |

### Tuotenumero 0987 520 0

Kappalemäärä: 1

### Huomautus

Juote ei sisällä juoksutetta.