

## Fosforikuparijuote nro 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg

### Kupari/kupariliitosten juottamiseen ilman juoksutetta

- Kupari/kupariliitosten juottamiseen ilman juoksutetta öljy-, kaasu- ja nestekaasujärjestelmissä sekä lämmitys- ja juomavesijärjestelmissä, joiden putkien koko on suurempi kuin 28 x 1,5 mm. Messingin tai punametallin (pronssin) juottamisessa on käytettävä myös juoksutetta.
- Käyttölämpötila: 710 °C
- Sulamislämpötila: 650-810 °C



### Messinkiosille on käytettävä juoksutepastaa NR. 50FM

Langan/puikon halkaisija x pituus	2 x 500 mm
Sisällön paino	1 kg
Sulamislämpötila vähint./enint.	645 - 825 °C
Tuotteen paino	1 kg

### Tuotenumero 0987 520 0

Kappalemäärä: 1

### Huomautus

Juote ei sisällä juoksutetta.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0987 520 0	Juoksutepasta nro 50 FM, metallin juottamiseen, yleiskäyttöön	0987 550