

Pikaliima Klebfix GEL

Pikaliiman valumaton geelimäinen koostumus mahdollistaa tarkan levittämisen myös pään yläpuolella oleville tai pystysuorille pinnoille

Paikallaan pysyvä

Geelimäinen, ei valu

Kovettuu nopeasti

Liima kovettuu erittäin nopeasti

Yleiskäyttöön

Sopii sekä sileille että huokoisille pinnoille.

Siisti käyttää

Helposti ja nopeasti avattavana helpottaa työskentelyä

Ei sisällä liuottimia eikä silikonია



Kemiallinen perusta	Etyyli-2-syanoakrylaatti monomeeri
Väri	Läpinäkyvä
Liimausraon koko enint.	0,25 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 20 °C
Kuivumis-/kiinnittymisaika (kovettuminen) vähint./enint./edellytykset	20-100 s/Materiaalin mukaan
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	24 Kuukautta/säilytys viileässä ja kuivassa paikassa

Sisällön paino	Lämmönkestävyys vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
3 g	-40 - 85 °C	0893 403	1/40
20 g	-40 - +85 °C	0893 403 1	1/10

Lisätiedot ja -kuvat

Geelimäisen koostumuksen vuoksi syanoakrylaatti rakennusliima sopii ihanteellisesti liimaustöihin pään yläpuolella olevilla pinnoilla ja pystypinnoilla. Klebfix GEL takaa vakaan liimapisaran ja estää liiman tahattoman valumisen. Pikaliimaa voidaan käyttää esim. puu- ja muovikkunoiden profiilikumien liimaamiseen, kylttien asentamiseen, kumitiivisteiden liimaamiseen ja rikkoutuneiden reunojen korjaamiseen.



		Klebfix	Klebfix Plasto	Klebfix Flex	Klebfix 4-in-1	Klebfix 4-in-1 Siveltimeillä levittävä	Klebfix GAN	Klebfix Kaksikomponentti
		089309 0893090 08930900 0893090030	0893091	0893092	0893423	0893094	0893403 08934031	0893093090
Metalli	Alumiini	●2	-	●2	●2	●2	●2	●
	Lyijy	-	-	●	●	●	●	-
	Ruostumaton teräs	-	-	●	●	●	●	●
	Kupari	●	-	●	●	-	-	●
	Messinki	-	-	●	●	-	-	●
	Teräs/rauta	●	-	●	●	●	-	●
	Sinkki	-	-	●	●	●	●	●
Muovit	ABS	-	●	-	●	●	●	●
	GRP	●	●1	-	-	●	●	●
	EPDM	●	-	●	-	-	●	-
	Kumi	●	-	●	●	●	●	●
	Kiinteät vaahdot	-	●1	●1	-	●1	●1	●
	Neopreeni	-	-	●	-	-	-	●
	PE	-	●1	-	●1	●1	●1	●1
	PMMA	-	●	●	●	●		●
	Polyamidi	-	-	-	-	-	-	●
	Polykarbonaatti = PC	●	-	●	●	●	●	●
	Polystyreeni	-	●1	●1	●	●	●	●
	PP	-	●1	-	-	-	●	●1
	PTFE	-	●1	-	-	-	-	-
	PU	-	●	-	-	-	-	●
	PVC	-	●	●	●	●	●	●
	Silikoni	-	-	●1	-	-	-	-
	Styroksi	-	●1	●1	-	-	-	●
Maalatut pinnat	Maalatut pinnat	-	-	-	-	●	●	●
Puu ja puumateriaalit	Puu (MDF, lastulevy)	-	-	-	●	●	-	●
	Laminoidut paneelit (Resopal, Ultrapas)	-	-	●	●	●	●	●
	Koristepaneelit	-	-	-	-	-	-	●
	Korkki	●	●	●	●	●	●	-

1. Pohjusteella 0893 091 5
2. Aktivaattorilla 0893 301 20

		Klebfix	Klebfix Plasto	Klebfix Flex	Klebfix 4-in-1	Klebfix 4-in-1 Siveltimeillä levittävä	Klebfix GAN	Klebfix Kaksikomponentti
Kivi ja rakennusmateriaalit	Betoni	-	-	-	●	●	●	-
	Bitumipinnat	-	-	-	●	-	-	-
	Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy	-	-	-	●	●	●	-
	Synteettinen kivi (Corian, Varicor)	●	-	●	-	-	-	●
	HPL	-	-	●	●	●	●	-
	Luonnonkivi (marmori, graniitti)	● 1	-	●	-	-	●	●
	Kivi	-	-	-	-	-	●	-
	Sementtikuitulevyt	-	-	-	●	●	●	-
Muu	Emali	● 1	-	●	-	-	-	-
	Lasi	●	-	●	●	●	●	●
	Lasikuitu	-	-	-	●	●	-	●
	Peili	● 1	-	●	-	●	●	-
	Posliini, keramiikka, laatat	●	-	●	●	●	●	●
	Paperi	-	-	●	●	●	●	●
	Pahvi	-	-	●	●	●	●	●
	Verkko	-	-	-	●	●	-	●
	Nahka	-	-	-	●	●	-	-

1. Pohjusteella 0893 091 5
2. Aktivaattorilla 0893 301 20

Veto- ja leikkauslujuusarvot standardin ISO 4587 mukaan		
Materiaali	Tyypilliset kiinnittymisaajat	Tyypilliset veto- ja leikkauslujuusarvot
Teräs	<10 minuuttia	15-25 N/mm ²
Alumiini	<5 minuuttia	7-10 N/mm ²
Nitriilikumi	<1 minuuttia	5-10 N/mm ²
Polykarbonaatti	<5 minuuttia	5-10 N/mm ²
ABS	<5 minuuttia	6-10 N/mm ²
Veto- ja leikkauslujuusarvot standardin ASTM D412 mukaan		
Materiaali	Tyypilliset kiinnittymisaajat	Tyypilliset vetolujuusarvot
EPDM	<1 minuutti	2-6 N/mm ²
Neopreeni	< 1 minuutti	5-15 N/mm ²
Nitriilikumi	<1 minuutti	5-15 N/mm ²
Leikkauslujuusarvot standardin DIN 83283 mukaan		
Materiaali	Tyypilliset kiinnittymisaajat	Tyypilliset leikkauslujuusarvot
Teräs (hiekkapuhallettu)	<10 minuuttia	>15 N/mm ²
Alumiini	<5 minuuttia	>10 N/mm ²
Nitriilikumi	<1 minuuttia	>10 N/mm ²
Polykarbonaatti	<5 minuuttia	<6 N/mm ²

Ohjeet

Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.

Huomautus

- Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.
- Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.
- Ympäristöviiden pintojen korkean höyrynpaineen ja kosteuden vuoksi liimauskohdan ympärille voi tulla näkyviin valkoista saostumaa (kukinta-ilmio). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät asetonia. Kukinta-ilmio voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perekdy teknisiin tietoihin!

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0893 403	Primer, pohjuste pikaliimoille Sisältö/tilavuus 50 ml	0893 091 5
	IPA Cleaner puhdistusaine Tuotepakkaus Kanisteri Sisältö/tilavuus 5 l Väri Läpinäkyvä	0893 223 505
	Pikaliiman aktivaattori Väri Läpinäkyvä Sisältö/tilavuus 150 ml	0893 301 20
	Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 38 x 27 cm Liinon/arkkien määrä 150 KPL Väri Turkoosi	0899 810
0893 403 1	Primer, pohjuste pikaliimoille Sisältö/tilavuus 50 ml	0893 091 5
	IPA Cleaner puhdistusaine Tuotepakkaus Kanisteri Sisältö/tilavuus 5 l Väri Läpinäkyvä	0893 223 505
	Pikaliiman aktivaattori Väri Läpinäkyvä Sisältö/tilavuus 150 ml	0893 301 20
	Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 38 x 27 cm Liinon/arkkien määrä 150 KPL Väri Turkoosi	0899 810