

2K nestemäinen metalli FLM 50

**Nopeat korjausmenetelmä asentajille ja työpa-
joihin metalliteollisuuden alalla. Sopii erityisesti
muottien täyttämiseen sekä vuotokohtien tiivi-
stämiseen ja täyttämiseen.**

Kaksikomponenttinen reaktiohartsimassa erityiskoostumuksella

Metallinkaltaisten ominaisuuksiensa ansiosta soveltuu erityi-
sesti metallitöihin.

Kovettuu nopeasti

Erinomainen pikamenetelmä pieniin korjauksiin.

Erittäin vahva loppulujuus

Kovettumisen jälkeen voidaan helposti työstää sorvaamalla,
jyrsimällä, poraamalla, viilaamalla tai kierteittämällä.

Kätevä kaksoispatruuna

Varmistaa optimaalisen sekoitussuhteen.



Sisältö/tilavuus	50 ml
Kemiallinen perusta	Epoksi
Väri	Harmaa
Toiminnallinen lujuus saavu- tettu, kun on kulunut vähint.	30 min
Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint.	24 h
Käsittelylämpötila vähint./ enint.	20 - 25 °C
Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys vähint./ enint.	-45 - 120 °C
Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta
Kovettumisaika enint./ vähint.	10-12 min


Tuotenumero 0893 680

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Korjausmassa erilaisten materiaalien peittämiseen, liittämiseen, täyttämiseen ja tasoittamiseen.

Nopea korjausmenetelmä asentajille ja korjaamoihin metalliteollisuuden alalla. Sopii erityisesti muottien täyttämiseen sekä vuotojen tiivistämiseen ja täyttämiseen.



Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Staattinen sekoitusputki liitetään avattuun korjausmassapatruunaan ja patruuna asetetaan annostelupistooliin.

Älä käytä sekoitetusta massasta 5-10 cm alkupätkää liimaukseen.

Levitä sekoitettu korjausmassaa liitettäviin osiin mahdollisimman pian.

Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Huomautus

Metallipintojen on oltava puhtaita ja rasvattomia. Kovettunutta nestemäistä metallia on helppo esim. sorvata, jyrsiä tai porata.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0893 680	Staattinen sekoitusputki 2K-liimoille	0891 481
	Muovinen liimapuristin 38 ml ja 50 ml kaksoispatruunoille	0891 893 486
	Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 1.50 KPL	0899 810