

Rengasliitin, lämpökutistettava

Läpikuultava lämpökutistuva holkki helpottaa liitännän silmämääräistä tarkistusta

- Säästää aikaa 40 % nopeamman kutistumisen ansiosta
- Liittimen ja johdon eristyksen vaurioitumisriski on vähäinen alhaisen kutistumislämpötilan ansiosta



Kuva on viitteellinen

Käyttölämpötila vähint./enint.	-55 - 125 °C
--------------------------------	--------------

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.	Väri	Liittimen/laipan aukko	Dielektrinen lujuus, läpilyöntilujuus	IP-suojaluokka	Kutistumislämpötila vähint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M4	30 kV/mm	IP 67	100 °C	0555 901 1	100
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M5	30 kV/mm	IP 67	100 °C	0555 902 1	100
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M6	30 kV/mm	IP 67	100 °C	0555 903 1	100
0,5-1,5 mm ²	Punainen	M8	30 kV/mm	IP 67	300 °C	0555 511 108	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M4	30 kV/mm	IP 67	100 °C	0555 908 2	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M5	30 kV/mm	IP 67	100 °C	0555 909 2	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M6	30 kV/mm	IP 67	100 °C	0555 910 2	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M8	30 kV/mm	IP 67	100 °C	0555 911 2	100
1,5-2,5 mm ²	Sininen	M10	30 kV/mm	IP 67	100 °C	0555 912 2	100
4-6 mm ²	Keltainen	M5			180 °C	0555 915 44	50
4-6 mm ²	Keltainen	M6			180 °C	0555 916 44	50
4-6 mm ²	Keltainen	M8			180 °C	0555 917 44	50
4-6 mm ²	Keltainen	M10			180 °C	0555 918 44	50

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Pölyn ja kosteuden pitävät liitännät. Hyvä tai erinomainen bensiinin, akkuhapon, dieselin, moottoriöljyn, jäänestoaineen, jarrunesteiden, 5-prosenttisen suolaliuoksen ja isopropyylialkoholin kestävyys.

Testiraportit, hyväksynyt, lisenssitiedot

RoHS-yhteensopiva

Huomautus

Älä ylikuumenna lämpökutisteholkkia.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Kaasujuotinsarja WGLG 100, piezosytytys 20 ml	0984 990 100