

Polymeeriliima ja tiivistemassa

Elastinen MS-hybridipohjainen yleisrakenneliima ja tiivistemassa.

- Voidaan käyttää monissa eri kohteissa ilman pohjustetta
- Yleiskäyttöinen: Tarttuu hyvin monille erilaisille pinnoille
- Elastisuutensa säilyttävä rakenne: Kompensoi liitettävien osien laajenemista ja tärinää. Vaimentaa dynaamisia liikkeitä.
- Voidaan käyttää keskenään erilaisten materiaalien liittämiseen
- Päällemaalattavissa heti kalvon muodostumisen jälkeen, mikä lyhentää odotusaikaa
- Ei aiheuta korroosiota
- Ei sisällä liuottimia, isosyanaattia eikä silikonista

Tarttuvuuden varmistamiseksi suosittelemme tartuntatestiä: Kokeile liiman tartuntaa ensin pienelle alueelle ennen varsinaisen työn aloittamista.

Polymeri liima- ja tiivistemassa on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Kemiallinen perusta	Hybridipolymeri
Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)	2 mm/vrk/20 °C lämpötilassa, kun kosteus on 65 %
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 90 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint./edellytykset	90 °C/Kovettuneena
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	12 Kuukautta/säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25 °C lämpötilassa

Sisältö/tilavuus	Tuotepakkaus	Väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
290 ml	Patruuna	Harmaa	0893 225 42	1/12
290 ml	Patruuna	Musta	0893 225 44	12
290 ml	Patruuna	Oksidinpunainen RAL 3009	0893 225 48	1/12
290 ml	Patruuna	Teleharmaa 4 RAL 7047	0893 225 41	12
290 ml	Patruuna	Tummanharmaa RR 23	0893 225 43	12
290 ml	Patruuna	Tummanruskea	0893 225 45	12
290 ml	Patruuna	Valkoinen	0893 225 40	12
600 ml	Pussi/makkarapatruuna	Harmaa	0893 226 127	12
600 ml	Pussi/makkarapatruuna	Läpinäkyvä	0893 226 128	12
600 ml	Pussi/makkarapatruuna	Musta	0893 226 126	12
600 ml	Pussi/makkarapatruuna	Valkoinen	0893 226 125	12

Lisätiedot ja -kuvat

Erilaisten materiaalien, kuten metallin, alumiinin, puun, kiven, betonin ja polyesterin kiinnitys- ja tiivistystöihin.

Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Parhaat tulokset saavutetaan puhdistusaineen ja pohjusteen avulla. Ei sovi PE-, PP- tai PTFE-muoveille, silikonikumille tai pehmeille muoveille. Levitä tuotetta mieluiten kolmiomaisessa kuviossa. Osat on liitettävä toisiinsa ennen kalvon muodostumista. Liitettävien osien väliin on jätettävä vähintään 3 mm:n rako (liiman vähimmäispaksuus) riittävän ilmanvaihdon ja joustavuuden takaamiseksi.