

Polymeeriliima ja tiivistemassa

Elastinen MS-hybridipohjainen yleisrakenneliima ja tiivistemassa.

- Voidaan käyttää monissa eri kohteissa ilman pohjustusta
- Yleiskäyttöinen: Tarttuu hyvin monille erilaisille pinnoille
- Elastisuutensa säilyttävä rakenne: Kompensoi liitettävien osien laajenemista ja tärinää. Vaimentaa dynaamisia liikkeitä.
- Voidaan käyttää keskenään erilaisten materiaalien liittämiseen
- Päällemaalattavissa heti kalvon muodostumisen jälkeen, mikä lyhentää odotusaikaa
- Ei aiheuta korroosiota
- Ei sisällä liuottimia, isosyanaattia eikä silikonista

Tarttuvuuden varmistamiseksi suosittelemme tartuntatestiä: Kokeile liiman tartuntaa ensin pienelle alueelle ennen varsinaisen työn aloittamista.

Polymeri liima- ja tiivistemassa on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Kemiallinen perusta	Hybridipolymeeri
Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)	2 mm/vrk/20 °C lämpötilassa, kun kosteus on 65 %
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 90 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.	90 °C
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint./edellytykset	90 °C/Kovettuneena
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	12 Kuukautta/säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25 °C lämpötilassa

Sisältö/tilavuus	Tuotepakkaus	Väri	Tuotenumero	Kappalemäärä
290 ml	Patruuna	Harmaa	0893 225 42	1/12
290 ml	Patruuna	Musta	0893 225 44	1/12
290 ml	Patruuna	Oksidipunainen RAL 3009	0893 225 48	1/12
290 ml	Patruuna	Teleharmaa 4 RAL 7047	0893 225 41	1/12
290 ml	Patruuna	Tummanharmaa RR 23	0893 225 43	1/12
290 ml	Patruuna	Tummanruskea	0893 225 45	1/12
290 ml	Patruuna	Valkoinen	0893 225 40	1/12
600 ml	Pussi/makkarapatruuna	Harmaa	0893 226 127	12
600 ml	Pussi/makkarapatruuna	Läpinäkyvä	0893 226 128	12
600 ml	Pussi/makkarapatruuna	Musta	0893 226 126	12
600 ml	Pussi/makkarapatruuna	Valkoinen	0893 226 125	12

Lisätiedot ja -kuvat

Erilaisten materiaalien, kuten metallin, alumiinin, puun, kiven, betonin ja polyesterin kiinnitys- ja tiivistystöihin.

Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Parhaat tulokset saavutetaan puhdistusaineen ja pohjusteen avulla. Ei sovi PE-, PP- tai PTFE-muoveille, silikonikumille tai pehmeille muoveille. Levitä tuotetta mieluiten kolmiomaisessa kuviossa. Osat on liitettävä toisiinsa ennen kalvon muodostumista. Liitettävien osien väliin on jätettävä vähintään 3 mm:n rako (liiman vähimmäispaksuus) riittävän ilmanvaihdon ja joustavuuden takaamiseksi.