

TIG lanka WURTH 309LSi

Laadukas TIG-hitsauslanka erityisesti ruostumattoman ja seostamattoman teräksen sekaliitoksiin, soveltuu myös muiden huonosti hitsattavien teräksien TIG-hitsaukseen.

Tämä yliseostettu TIG-hitsauslanka on suunniteltu erityisesti teräksen ja ruostumattoman teräksen sekaliitoksien hitsaukseen. Korotettu pii pitoisuus parantaa hitsisulan juoksevuutta ja hitsipalon muotoutumista, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan austeniittisen ruostumattoman teräksen, teräksen sekä mustan/ruostumattoman teräksen sekaliitoksiin. Tämä lanka soveltuu myös huonosti hitsattavien terästen hitsaukseen.

- Sekaliitokset seostamaton/ruostumaton teräs
Musta/ruostumaton teräs sekaliitos
- Puhtaat liitokset ruostumaton / ruostumaton teräs
- Huonosti hitsattavat teräkset
- Korotettu piipitoisuus parantaa hitsisulan juoksevuutta ja hitsipalon muotoutumista
- Soveltuu kaikille 300 sarjan austeniittisille ruostumattomille teräksille, 3Cr12, teräs



Kuva on viitteellinen

Pituus (kokonaispituus)	1000 mm
Paino	5 kg
Materiaali	0 - ei määritetty
Kimmoraja (Rp 0,2 arvo) vähint.	320 N/mm ²
Vetolujuus (Rm)	510 N/mm ²
AWS	A5.9: ER 309LSi
Kaasu	Argon

Langan/puikon/johdon/vaijerin halkaisija	Tuotenumero	Kappalemäärä
1,2 mm	0982 731 201	1
1,6 mm	0982 731 601	1
2 mm	0982 732 001	1
2,4 mm	0982 732 401	1

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

- AWS A5.9-93 ER309LSi
- EN ISO 14343-A G 23 12 LSi

Huomautus

Luokittelu:

AWS A5.9-93 ER309LSi
EN ISO 14343-A G 23 12 LSi
Materiaali: 1.4332

Suojakaasu
TG I1 Inerttikaasu Ar (100 %)