

Hopeakovajuotteet AG30

Kadiumvapaa kovajuote soveltuu ruostumattoman ja haponkestävän teräksen ja kuparin liittämiseen ilman juoksutetta. Voidaan käyttää myös lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

Kadiumvapaa AG30 hopeakovajuote on laadukas juote metallien liittämiseen lämpötila-alueella 665-755 °C. Tämä juote soveltuu erinomaisesti ruostumattoman teräksen, haponkestävän teräksen, kuparin ja muiden metallien liittämiseen ilman erillistä juoksutetta. Lisäksi tämä hopeajuote sopii käytettäväksi myös vaativissa lääke- ja elintarviketeollisuuden sovelluksissa.

- Kadiumvapaa hopeakovajuote AG30 (ag=hopea)
- Hopeakovajuotteita käytetään erilaisten metallien liittämiseen lämpötila-alueella 665 ... 755 °C
- Esim ruostumattomalle, haponkestävälle teräkselle, kova-metallipaloille, kaikille teräksille, kuparille, kupariseoksille, nikkeli- ja nikkeliseoksille
- Päällystettyjä, erillistä juoksutetta ei tarvita
- Juotteet soveltuvat käytettäväksi myös lääke- ja elintarviketeollisuudessa
- Mitä enemmän hopeaa juotteessa on, sitä tiukempi vällys. Mitä vähemmän hopeaa, sen parempi täyttökyky

Langan/puikon halkaisija x pituus	1,5 x 500 mm
Sulamislämpötila vähint./enint.	665 - 755 °C
Tuotteen paino	13 g

Sisällön paino	Tuotenumero	Kappalemäärä
65 g	0987 534 00	1
500 g	0987 534 000	1