

Butyyli tiivistemassa

Tehokas ja monipuolinen tiivistysmassa metalli-, rakennus- ja ajoneuvoteollisuuteen. Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin ja muodostaa kuivuesa-
saan kuivan pintakalvon, jään sisältä kovettu-
mattomaksi.

Suositellaan vain ulkokäyttöön ja piiloon jääviin rakenteisiin, koska ei kovetu kokonaan.

Asennetaan rakenteiden väliin. Esim. sadevesi-
järjestelmien ja konesaumakattojen tiivistys.

Asuntoautojen ja -vaunujen seinärakenteiden ti-
vistys. Metallirakenteiden tiivistys.

Butyl Tiivistysmassa on tiivistysaine rakenta-
misessa, ajoneuvoteollisuudessa ja metalliteol-
lisuudessa.. Se tarttuu kaikkiin tavanomaisiin
materiaaleihin ja sopii erinomaisesti vähäliik-
keisiin liitoksiin, joissa venymä on enintään 7
%. Kuiva-ainepitoisuus 68%. Tämä helppokäyt-
töinen tiivistysmassa on erityisesti suunniteltu
käytettäväksi liitoksissa, jotka jäävät piiloon ja
se on tarvittaessa päällemaalattavissa noin 24
tunnin kuluttua levittämisestä. Se muodostaa
kuivuessaan elastisen kalvon, säilyy sisältä
kovettumattomana ja on helposti avattavissa
tarvittaessa. Suositellaan vain ulkokäyttöön,
rakentamisessa ei sisäkäyttöön. Rakentami-
sessa yleisesti konesaumakattojen tiivistyksiin,
sadevesirännien tiivistyksiin. Asuntovaunujen
piiloon jäävien rakenteiden tiivistyksiin. Asen-
nuksissa muistettava, että massa laitetaan raken-
teiden väliin, ei esim. peltisauman päälle. Butyl
Tiivistysmassa tarjoaa luotettavan ja kestävä
ratkaisun, joka takaa liitoksen pitkäaikaisen
tiiviyden.

- Tiivistysmassa, joka tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin.
- Rakentaminen, metalliteollisuus ja ajoneuvojen valmistus
- Ei sisäkäyttöön.
- Massa muodostaa kuivuessaan kuivan pintakalvon, mutta jää sisältä kovettumattomaksi, tämän vuoksi piiloon jääviin rakenteisiin.



Kuva on viitteellinen

Kemiallinen perusta	Butyylikumi
Tiheys/ominaispaino	1,7 g/cm ³
Tiheys, edellytykset	20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %
Haju/tuoksu	Hajuton

Kalvonmuodostusaika, edellytykset	20 °C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%
Sisältö/tilavuus	310 ml
Sisällön paino	527 g
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta
Säilyvyysaika, edellytykset	10 - 25 °C lämpötilassa
pH-arvo, edellytykset	0 - ei määritetty

Tuotenumero	0893 100 063	0893 100 062
Kappalemäärä	1/15	1/15
Pinnoitteen yhteensopivuus		Kyllä
Murtovenymä vähint.		7 %
Liikevara		7 %
Väri	Harmaa	Valkoinen
Kalvonmuodostusaika vähint.		24 h
Lämmönkestävyys enint.		80 °C
Lämmönkestävyys vähint.		-20 °C
Käsittelylämpötila enint.	80 °C	30 °C
Käsittelylämpötila vähint.	-20 °C	5 °C

Lisätiedot ja -kuvat

Ovi- / ikkuna karmien ja rungon välisen lämpöeristysauman pintatiivistys (voidaan asentaa eristysvillan päälle) ennen listoitusta.

Sadevesikourujen jatko- / päätysauman tiivistys.

Ilmanvaihtoputkien saumojen tiivistys.

Soveltuu moneen asennukseen joissa sauman halutaan jäävän elastiseksi, eli helposti uudelleen avattavaksi.



Ohjeet

Pinnan pitää olla: kuiva, puhdas, pölytön ja rasvaton.

Pursota massa haluttuun paikkaan ja tasoita valmis pinta esim. saippuaveteen kastetulla lastalla.

Tahrojen poisto tärpätillä, heti tuoreena.

Sauman minimi leveys 5 mm.

Sauman maksimi leveys 20 mm.

Sauman suositusmitat: leveys = syvyys.

Huomautus

HUOM. Vaikka massa kuivuessaan muodostaa pintaan kalvon, kalvon alla oleva massa **ei kuivu** vaan pysyy aina **pehmeänä**.

Massaa **ei suositella** esim. WC pöntön asennukseen, tai sen runko-osien liitoksiin.

Erittäin hyvä tiivistysmassa asennuksiin jotka pitää saada helposti uudelleen auki, tai kohteisiin joissa sauma jää kokonaan piiloon.