

## 2K-koritinakorvike

**Kylmäkäsiteltävä erittäin luja epoksihartsipohjainen 2K-tasoite korille lyijyttömänä vaihtoehtona tinalla kovajuottamiselle.**

### Vaihtoehto kovajuottamiselle

Avointa liekkiä ei tarvita

### Säästää aikaa

Ei tarvetta irrottaa esimerkiksi turvatyynyjä, muoviosia, tekstiilejä eikä säiliöitä

### Ei vaurioita maalattuja pintoja, kotelo- eikä saumatiivisteitä

- Tarttuu hyvin alumiiniin, rautaan ja teräkseen
- Voidaan päällemaalata
- Vähäinen hiontapölyn määrä
- Optimaalinen taiputuslujuus
- Kestää bensiiniä, dieseliä ja laimennettuja happoja
- Ei kutistu
- Lyijytön



Sisältö/tilavuus	195 ml
Kemiallinen perusta	Epoksi
Väri	Harmaanruskea, metalli
Sisällön paino	265 g
Säilyvyysaika tuotannosta	18 Kuukautta
Käyttöaika vähint./enint.	3-25 min
Kuivumisaika vähint./enint. (täysin kuiva)	20 min-30 min
Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys enint.	120 °C

### Tuotenumero 0892 610 195

Kappalemäärä: 1 / 6

### Lisätiedot ja -kuvat

Metallipintojen koritöihin, erityisesti korjattavien kohtien muotoiluun ja viimeistelyyn.

### Ohjeet

Puhdista ja hio käsiteltävä alue hyvin. Poista kaikki vanhat kovettumattomat maali- ja pohjustekerrokset. Paina patruunaa ennen käyttöä niin kauan, kunnes molemmat komponentit puristuvat ulos tasaisesti. Kiinnitä sitten sekoitusputki. Älä käytä sekoitusputkesta ulospuristettua 3 cm:n alkupätkää. Oikeassa suhteessa sekoitetun materiaalin väri on kermanen, kiiltävä ja tasaisen harmaa. Levitä epoksi pohjaista 2K-koritinakorviketta lastalla ulospäin alkaen vaurioituneesta alueesta. Valmis hiottavaksi 2,5 tunnin kuluttua 23 °C:ssa (tai noin 20 minuutin kuluttua 45 °C:ssa). Hionnasta syntyy vain vähäinen määrä pölyä.

### Huomautus

Suosittelun käsittelylämpötila 15...30 °C. Sopii käytettäväksi minkä tahansa kaupallisesti saatavan 310 ml:n patruunapuristimen (mekaaninen/sähköinen/paineilma) kanssa. Korkean viskositeetin vuoksi suosittelemme käyttämään akku- tai paineilmakäyttöisiä

patruunapuristimia.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0892 610 195	Staattinen sekoitusputki	0891 450 101