

## Polymeeriliima ja tiivistemassa

### Elastinen MS-hybridipohjainen yleisrakenneliima ja tiivisteaine.

- Voidaan käyttää monissa eri kohteissa ilman pohjustetta
- Yleiskäyttöinen: Tarttuu hyvin monille erilaisille pinnoille
- Pysyvästi elastinen rakenne: Kompensoi liitettävien osien laajenemista ja tärinää. Vaimentaa dynaamisia liikkeitä.
- Voidaan käyttää keskenään erilaisten materiaalien liittämiseen
- Päällemaalattavissa heti kalvon muodostumisen jälkeen, mikä lyhentää odotusaikaa
- Ei aiheuta korroosiota
- Ei sisällä liuottimia, isosyanaattia eikä silikonია

Tarttuvuuden varmistamiseksi suosittelemme tartuntatestiä.

Kokeile liiman tartuntaa ensin pienelle alueelle ennen varsinaisen työn aloittamista.



| Tuotenumero                                              | 0893 226 127                                                                                               | 0893 226 128                                                                                               | 0893 226 126                                                                                               | 0893 226 125                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Määrä</b>                                             | 1/12                                                                                                       | 1/12                                                                                                       | 1/12                                                                                                       | 1/12                                                                                                       |
| <b>Sisältö/tilavuus</b>                                  | 600 ml                                                                                                     | 600 ml                                                                                                     | 600 ml                                                                                                     | 600 ml                                                                                                     |
| <b>Tuotepakkaus</b>                                      | Pussi/makkarapattuuna                                                                                      | Pussi/makkarapattuuna                                                                                      | Pussi/makkarapattuuna                                                                                      | Pussi/makkarapattuuna                                                                                      |
| <b>Kemiallinen perusta</b>                               | 1-komponentti-polyuretaani-hybridiliima                                                                    | 1-komponentti-polyuretaani-hybridiliima                                                                    | 1-komponentti-polyuretaani-hybridiliima                                                                    | 1-komponentti-polyuretaani-hybridiliima                                                                    |
| <b>Väri</b>                                              | Harmaa                                                                                                     | Läpinäkyvä                                                                                                 | Musta                                                                                                      | Valkoinen                                                                                                  |
| <b>Kovettumisnopeus/edellytykset (täysin kovettunut)</b> | 2 mm/vrk/20 °C huoneenlämmössä, kun suhteellinen kosteus on 60 %                                           | 2 mm/vrk/20 °C huoneenlämmössä, kun suhteellinen kosteus on 60 %                                           | 2 mm/vrk/20 °C huoneenlämmössä, kun suhteellinen kosteus on 60 %                                           | 2 mm/vrk/20 °C huoneenlämmössä, kun suhteellinen kosteus on 60 %                                           |
| <b>Käsittelylämpötila vähint./enint.</b>                 | 5 - 35 °C                                                                                                  | 5 - 35 °C                                                                                                  | 5 - 35 °C                                                                                                  | 5 - 35 °C                                                                                                  |
| <b>Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset</b>            | 12 Kuukautta /23 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %, suojassa suoralta auringonvalolta | 12 Kuukautta /23 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %, suojassa suoralta auringonvalolta | 12 Kuukautta /23 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %, suojassa suoralta auringonvalolta | 12 Kuukautta /23 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %, suojassa suoralta auringonvalolta |

### Käyttöalue

Erilaisten materiaalien, kuten metallin, alumiinin, puun, kiven, betonin ja polyesterin kiinnitys- ja tiivistystöihin.

### Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Parhaat tulokset saavutetaan puhdistusaineen ja pohjusteen avulla. Ei sovi PE-, PP- tai PTFE-muoveille, silikonikumille tai pehmeille muoveille. Levitä tuotetta mieluiten kolmiomaisessa kuviossa. Osat on liitettävä toisiinsa ennen kalvon muodostumista. Liitettävien osien väliin on jätettävä vähintään 3 mm:n rako (liiman vähimmäispaksaus) riittävän tuetuksen ja jouston takaamiseksi.