

Pikaliima Klebfix 4-in-1

Yleiskäyttöinen pikaliima, joka on suunniteltu erityisesti huokoisille materiaaleille ja epätasaisille, karkeille komponenteille sekä metallille, muoville, kumille ja puulle

Kovettuu nopeasti

Liima kovettuu erittäin nopeasti

Yleiskäyttöön

Liimaa sekä sileitä että huokoisia pintoja

Siisti käsittely

Annostelukorkki siistiin työskentelyyn, kärki ei tukkeudu

Helppo käsitellä

Pullon ergonomisen muodon ansiosta käyttö on helppoa yhdellä kädellä

Ei sisällä liuottimia eikä silikonua



Sisällön paino	50 g
Kemiallinen perusta	Syanoakrylaattihapon etyyliesteri
Väri	Läpinäkyvä
Liimausraon koko enint.	0,25 mm
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C
Kuivumis-/kiinnittymisaika (kovettuminen) vähint./enint./edellytykset	10-60 s/Materiaalin mukaan
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-30 - +80 °C
Säilyvyysaika tuotannosta/edellytykset	12 Kuukautta/huoneenlämmössä

Tuotenumero 0893 423

Kappalemäärä: 1

Lisätiedot ja -kuvat

Yleiskäyttöinen pikaliima, joka on suunniteltu erityisesti huokoisille, imukykyisille materiaaleille ja epätasaisille ja karkeille komponenttipinnoille sekä metallille, muoville ja kumille. Tyypillisiä syanoakrylaattirakenneliiman käyttökohteita ovat puu- ja muovi-ikkunoiden profiilikumit, lohkeilevat reunalistat, puumallit, puulelut, nahkaiset istuinpäälliset, lasin/metallin liimaus



		Klebfix	Klebfix Plasto	Klebfix Flex	Klebfix 4-in-1	Klebfix 4-in-1 Siveltimeillä levittävä	Klebfix GAN	Klebfix 2C
		089309 0893090 08930900 0893090030	0893091	0893092	0893423	0893094	0893403 08934031	0893093090
Metalli	Alumiini	●2	-	●2	●2	●2	●2	●
	Lyijy	-	-	●	●	●	●	-
	Ruostumaton teräs	-	-	●	●	●	●	●
	Kupari	●	-	●	●	-	-	●
	Messinki	-	-	●	●	-	-	●
	Teräs/rauta	●	-	●	●	●	-	●
	Sinkki	-	-	●	●	●	●	●
Muovit	ABS	-	●	-	●	●	●	●
	GRP	●	●1	-	-	●	●	●
	EPDM	●	-	●	-	-	●	-
	Kumi	●	-	●	●	●	●	●
	Kiinteät solu-muovit	-	●1	●1	-	●1	●1	●
	Neopreeni	-	-	●	-	-	-	●
	PE	-	●1	-	●1	●1	●1	●1
	PMMA	-	●	●	●	●		●
	Polyamidi	-	-	-	-	-	-	●
	Polykarbonaatti = PC	●	-	●	●	●	●	●
	Polystyreeni	-	●1	●1	●	●	●	●
	PP	-	●1	-	-	-	●	●1
	PTFE	-	●1	-	-	-	-	-
	PU	-	●	-	-	-	-	●
	PVC	-	●	●	●	●	●	●
	Silikoni	-	-	●1	-	-	-	-
	Styroksi	-	●1	●1	-	-	-	●
Maalatut pinnat	Maalatut pinnat	-	-	-	-	●	●	●
Puu ja puumateriaalit	Puu (MDF, lastulevy)	-	-	-	●	●	-	●
	Laminoidut paneelit (Resopal, Ultrapas)	-	-	●	●	●	●	●
	Koristepaneelit	-	-	-	-	-	-	●
	Korkki	●	●	●	●	●	●	-

1. Pohjusteella 0893 091 5
2. Aktivaattorilla 0893 301 20

		Klebfix	Klebfix Plasto	Klebfix Flex	Klebfix 4-in-1	Klebfix 4-in-1 Siveltimellä levittävä	Klebfix GAN	Klebfix 2C
Kivi ja rakennusmateriaalit	Betoni	-	-	-	●	●	●	-
	Bitumipinnat	-	-	-	●	-	-	-
	Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy	-	-	-	●	●	●	-
	Synteettinen kivi (Corian, Varicor)	●	-	●	-	-	-	●
	HPL	-	-	●	●	●	●	-
	Luonnonkivi (marmori, graniitti)	● 1	-	●	-	-	●	●
	Kivi	-	-	-	-	-	●	-
	Sementtikuitulevyt	-	-	-	●	●	●	-
Muu	Emali	● 1	-	●	-	-	-	-
	Lasi	●	-	●	●	●	●	●
	Lasikuitu	-	-	-	●	●	-	●
	Peili	● 1	-	●	-	●	●	-
	Posliini, keramiikka, laatat	●	-	●	●	●	●	●
	Paperi	-	-	●	●	●	●	●
	Pahvi	-	-	●	●	●	●	●
	Verkko	-	-	-	●	●	-	●
	Nahka	-	-	-	●	●	-	-

1. Pohjusteella 0893 091 5
2. Aktivaattorilla 0893 301 20

Vetolujuus standardin DIN 53288 mukaan:		
Materiaali	Testausolosuhteet	Vetolujuus
SBR/SBR	-	> 1 900 N Ø(pyöreä elastomeerinauha, 18 mm)
SBR/SBR	10 päivää/70 °C:	> 1 900 N Ø(pyöreä elastomeerinauha, 18 mm)
EPDM/EPDM	-	> 250 N Ø(pyöreä elastomeerinauha, 16 mm)
EPDM/EPDM	10 päivää/70 °C	> 220 N Ø(pyöreä elastomeerinauha, 16 mm)

Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.

Huomautus

- Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.
- Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.
- Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropyylialkoholilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietyistä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

0893 423	Samankaltaiset tuotteet kuin	Nimike	Tuotenumero
		Primer, pohjuste pikaliimoille	0893 091 5
		IPA Cleaner puhdistusaine	0893 223 505
		Pikaliiman aktivaattori	0893 301 20
		Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein 150 KPL	0899 810