

Megafoam, 1K-pistoolivaaho (Streetfighter)

Pistoolieristevaaho asentamiseen ja tiivistämiseen

Kiinnittyy lähes kaikkiin rakennemateriaaleihin (paitsi PE-, PP- ja PTFE-muovit ja silikonit)

Paremmat ääni- ja lämmöneristysominaisuudet kuin mineraalivillalla, korkilla ja lasikuidulla

Vakaa rakenne

Ei kutistu, laajenee kovetuttuaan vain hieman.

Kovettuu nopeasti

Hienosoluinen ja tasainen vaahtorakenne

Kestää ikääntymistä

Kestää monia liuottimia, maaleja ja kemikaleja



Sisältö/tilavuus	750 ml
Kemiallinen perusta	1-komponentti-polyuretaani
Väri	Keltainen
Kosketuskuiva, kun on kulunut	15 min
Leikattavissa, kun on kulunut	100 min
Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut	24 h
Käsittelylämpötila vähint./enint.	5 - 35 °C
Rakennusmateriaaliluokka	B3 - Helposti syttyvä
Säilyvyysaika tuotannosta	18 Kuukautta
Lämmönkestävyys vähint.	-40 °C
Lämmönkestävyys enint.	90 °C
Vetolujuus vähint.	40 kPa

Tuotenumero 0892 152 105

Kappalemäärä: 1 / 12

Lisätiedot ja -kuvat

Ikunaliitosten, putkien läpivientien, liitosten, seinäliitosten, seinän läpivientien ja reikien, kuten purettujen seinien, kattojen viimeistelyliitosten, putkikanavien, rulo-kaihtimien asennusreikien jne. eristämiseen ja tiivistämiseen. Kiinnittyy betoniin, kiveen, kovaan PVC-muoviin, metalliin ja puuhun. Ei kiinnity polyetyleeniin, silikoniin, PTFE-muoviin eikä rasvaan.



Ohjeet

Ravista purkkia voimakkaasti noin 20 kertaa ennen käyttöä. Pintojen tulee olla puhtaat, kiinteät, pölyttömät ja rasvattomat. Erit-
täin imukykyiset pinnat on esikäsiteltävä. Tartuntapinnat on kostutettava vedellä ennen vaahdon levittämistä. Kostuta uudelleen,
jos vaahtoa levitetään useita kertoja. Kierrä purkki pistooliin – älä kierrä liikaa tai kallista purkkia tämän toimenpiteen aikana.
Vaahto laajenee levittämisen jälkeen. Vaahtoriskeet on puhdistettava välittömästi PURlogic Clean -puhdistusaineella (tuotenro
0892 160). Puhdista pistooli ja venttiili perusteellisesti käytön jälkeen. Avattu purkki on jätettävä aina kiinni pistooliin.

Suorituskyvyn osoitus



Huomautus

Huokoiset ja imukykyiset pinnat on käsiteltävä pohjusteella. PURLOGIC® Megafoam (Streetfighter) -pistoolivaahtoa voidaan
levittää PURLOGIC® Xpress (tuotenro 0891 152 4)- ja PURLOGIC® COMBpress (tuotenro 0891 152 6) -vaahtopistooleilla.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota
vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspal-
velumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin
sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme
oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Liittyvät tuotteet

Paineilma patruunapuristin T16X

Tuotenumero

0891 16