

PUR-LIIMA



Tuotenumero	0892 100 177
Luokitus	D4
Sisältö	442 ml
Sisällön paino	500 g
Kemiallinen perusta	Polyuretaani
Väri	Läpikuultava ruskea
Käsittelylämpötila minimi / maksimi	15 - 25 °C
Kovetetun materiaalin lämmönkesto	40 - 100 °C
Avoin aika minimi / maksimi edellytykset	3-16 min/20 °C, suhteellinen kosteus 50%
Kuivumisaika/edellytykset	30 min/20°C:n lämpötilassa
Viskositeetti	3 500 mPas
Viskositeetin edellytykset	20°C:n lämpötilassa
Säilyvyysaika tuotannosta	12 Kuukautta/≤25°C

Käyttöalue:

Käyttö sisätiloissa, joissa puupinnat altistuvat toistuvasti vedelle ja kondenssivedelle, tai ulkotiloissa useille puutypeille, joiden pinnat on suojattu riittävän hyvin

- Ovenkarmien ja kehysrakenteiden liimaamiseen
- Ikkunoiden, karmiliitosten sekä laminoitujen profiilien ja sormiliitoksilla pitkittäis-suuntaan liitettyjen profiilien liimaamiseen
- Portaat ja kaiteet
- Kehysten liitokset
- Parvekkeiden kaiteet, puutarhakalusteet ja aidat
- Asennukset, pinnat ja lattiat
- MDF-levyjen liitokset
- Reunalistat, vaneriviilut ja massiivipuulistat
- Pehmeät, kovat ja eksoottiset puut ja lastulevyt
- Rakennusmineraalilevyt, keraamiset materiaalit, betonimateriaalit ja kiinteät PU-levyt
- Monet erilaiset muovit, metallit ja metallilevyt imukykyisillä pinnoilla

Annostelukorkilla

Erinomaiset vettä hylkivät ominaisuudet

Testattu D4-laatu, joka vastaa standardia DIN EN 204. Saksan ikkunatekniikan instituutin (Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim) testaama.

Hyvä lämpövakaumus

Soveltuu lujin liimaliitoksiin ulkotiloissa

Kätevä annostelukorkki

Kierrettävän korkin ansiosta työskentely on siistiä – suutinkärki ei tukkeudu ja korkin saa suljettua nopeasti

Yleiskäyttöön

Kosteutta kestäviin rakenteisiin ikkunoissa, ovien ja liukuovien karmeissa, portaissa, kaiteissa ja vastaavissa. Soveltuu myös erinomaisesti kosteisiin puumateriaaleihin

Turpoava

Turpoava liima täyttää raot helposti

Ei värjäntymisriskiä

Värjäntymistä ei ilmene myöskään puussa, jossa on runsaasti parkkihappoa

Huomautus:

Alustavilla testeillä pitäisi varmistaa, että asianmukaiset kiinnittymisominaisuudet saavutetaan kyseessä olevalle mallille ja puutyyppille.

Saarnille suosittelemme pinnan esikäsittelyä muoville, puulle ja kivelle tarkoitettua pohjusteella (tuotenro 0890 1006 2).

Öljyiset puut pitäisi liimata välittömästi käsittelyn jälkeen erottavan kerroksen muodostumisen ehkäisemiseksi.