

Roth Clima Comfort FLOW Installation



German quality since 1947

Roth Clima Comfort FLOW

(FI) Kuvaus ja käyttöalue

Roth Clima Comfort FLOW on kuituvahvistettu, sementtipohjainen ja itsetasoituva tasoitemassa. Se soveltuu sisätiloihin asennettavien Roth Clima Comfort-levyjen täyttämiseen ja tasoittamiseen (minimipaksuus 17 mm), tai Roth Compact-järjestelmän asennuksiin. Tasoitemassalla on hyvä lämmönjohtavuus ja kestävyys. Massaa levitetään 10 - 50 mm paksuiseksi kerrokseksi levyjärjestelmästä ja asennuksesta riippuen. Käyttölämpötilan tulee olla +10 ja +25°C välillä. Alhaisin käyttölämpötila on +7°C, mikä koskee myös asennusalustaa.

Valmistelut - alusta

Roth Clima Comfort-levyt kiinnitetään puhtaalle ja pohjustetulle alustalle. Tarkista, että levyt ovat kunnolla kiinni alustassa ennen tasoitteen levittämistä.

Sekoitus - levitys

Laita ensin sekoitusastiaan puhdasta vettä. Säkkillinen tasoitetta (25 kg) sekoitetaan 4,5 - 5 litraan vettä. Sekoita tasaiseksi ja helposti juoksevaksi massaksi hitaasti pyörivällä sekoitusvispilällä noin 2-4 minuuttia. Valmiiksi sekoitetun massan käyttöaika on n. 30 minuuttia. Älä lisää vettä, kun massa on alkanut jähmettyä. Kylmänä vuodenaikana säkkien tulee olla lähes huoneenlämpöisiä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää haaleaa (korkeintaan +30°C) vettä. Levitä massaa jatkuvina, enintään 4 - 5 m pitkinä vetoina ja käsittele massan pinta hammaslastalla tai kumitelalla siten, että massa täyttää kaikki kolot ja leviää tasaiseksi pinnaksi. Jos lattiaan tehdään kaato lattiakaivoon tai vastaavaan, on vesimäärän vähentäminen suositeltavaa (4,0 litraa/25 kiloon).

Sekoitus pumpua käyttäen

Massa levitetään suoraan letkulla. Oikeaa vesimäärää valvotaan jatkuvasti juoksevuuskokein. Oikea juoksevuus on 155 - 165 mm (SS 923519). Massa annostellaan enintään 8 - 10 metrin kaistaleiksi. Pituus riippuu sekoituspumpun tehosta. Jokainen kaistale levitetään edellisen viereen siten, että massa leviää tasaisesti ja täyttää kaikki kolot. Käytä pinnan jakamisessa tarvittaessa saumaprofileja.

Kuivumisaika (kun lämpötila +20°C, 50% ilmankosteus) - peittäminen

Roth Clima Comfort FLOW-tasoitteella käsitelty pinta on kävelykuiva 2 - 5 tunnin kuluttua. Klinkkerien asennus voi alkaa 5 tunnin kuluttua. Käytettäessä tiiviitä pinnoitteita massan on saatava kovettua n. 1 vrk/cm. Alemmissa lämpötiloissa ja/tai kosteammissa olosuhteissa kuivumisaika voi olla huomattavasti pitempi. Lattian kosteus on siksi tarkastettava ennen jatkokäsittelyä.

Menekki

1,7 kiloa Roth Clima Comfort FLOW-tasoitetta/mm/m².

Säilytys

Säilytetään kuivassa. Käytettävä 12 kk sisällä valmistuspäivämäärästä.

LVI-nro 2070780

Lisätietoja tarvittaessa: www.roth-finland.fi

(FI) VAROITUS

Sementtiä 1 - 5%.

Ärsyttää ihoa.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Älä hengitä pölyä.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, mikäli mahdollista. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Likaa ja epäpuhtauksia pitää välttää. Sisältö/pakkaus viedään keräyspisteisiin tai jäteasemille alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita noudattaen.

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.**ROTH FINLAND Oy**

Sysimiehenkatu 12

10300 Karjaa

Puh. +358 (0) 19 440 330

Faksi +358 (0) 19 233 193

S-posti: service@roth-finland.fi

roth-finland.fi

facebook.com/RothFinland