

# Roth Clima Comfort FLOW

## Kuvaus

Roth Clima Comfort FLOW on kuituvahvistettu, sementtipohjainen ja itsetasoittuva tasoitemassa. Soveltuu sisätiloihin Roth Clima Comfort®-levyjien ja Roth Compact®-järjestelmän asennuksiin

## Tekniset tiedot

Sekoitusuhde:	4,5 - 5,0 litraa vettä/25 kg
Sekoitusaika:	2 - 4 minuuttia
Menekki:	1,7 kg pr. m <sup>2</sup> . Roth Clima Comfort FLOW pr. mm
Raekoko:	Enin. 1 mm
Kerroksen paksuus:	10 - 50 mm
Puristuslujuus 28 vrk kuluttua:	> 30 MPa
Taivutuslujuus 28 vrk kuluttua:	> 6 MPa
Kuivumisaika (kun sisälämpötila +20°C, 50% ilmankosteus):	1 vrk/cm/kerros
Käyttölämpötila:	+10 ja +25 °C välillä

Juoksevuu den on oltava 155-165 mm (SS 923519).

## EN 13813-luokitus:

Paine:	C30
Taivutuslujuus:	F6
Kutistuma 28 vrk kuluttua:	< 0,04%
Tartunta pintakäsitelyyn betoniin:	> 1,5 MPa
Työstöaika:	n. 30 min
Kävelykuiva:	2 - 5 tunnin kuluttua
Laattojen asennus:	1 vrk kuluttua
Puulattian asennus:	3 vrk kuluttua

## Säilytys

Säilytettävä kuivassa. Käytettävä 12 kk sisällä valmistuspäivämäärästä. LVI-nro 2070780

## VAROITUS

Sementtiä 1-5 %.

Ärsyttää ihoa.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Terveydelle haitallista hengitettynä.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/suojalaseja/kasvonsuojainta.

Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhtele välittömästi runsaalla vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, mikäli mahdollista, ja jatka huuhtelemista. Hakeudu lääkäriin, mikäli ärsytys jatkuu pesun jälkeen. Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.



Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Hukkaa ja likaa on vältettävä. Sisältö/pakkaus viedään keräyspisteisiin tai jäteasemille alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita noudattaen.

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.