



## Leca®-sora 4-10 mm 1000 I

- Kevytsorabetonin valmistus
- Harkkojen runkoaine
- Puutarhakäyttö
- Täytöt
- Routaeristys
- Kattokallistukset

### Kuvaus

Kevyt ja monikäyttöinen kotimaisesta savesta valmistettu luonnontuote. Raekoko 4-10 mm.

### Käyttökohteet

Hyvän lämmöneristyskyvyn ansiosta Leca-sora soveltuu erinomaisesti maanvaraisten alapohjien ja putkijohtojen eristykseen sekä rakennusten ulkopuolisiin routaeristyksiin. Soveltuu myös korjausrakentamiseen sekä pienien routavaurioiden korjaamiseen.

Pienempiin kohteisiin Leca-sora toimitetaan 50 l tai 1000 l säkeissä. Suurempiin (yli 20 m<sup>3</sup>) kohteisiin paras toimitustapa on irtosora kipattuna tai puhallettuna. Leca-sora kestää kuormitusta ja täyttää helposti sokkeloisetkin kohdat. Materiaali on kevyttä, joten sitä on helppo käsitellä, eikä se aiheuta rakenteille juurikaan ylimääräistä kuormitusta.

### Tuotekuvaus

Raekoko	4-10 mm
Paloluokka	Palamaton
pH	9-11
Lämmönjohtavuus	Lämmönjohtavuus Lambda, (vesipitoisuus, 0,5 p-%) 0,10 W/mK (vesipitoisuus, 6 p-%) 0,12 W/mK (vesipitoisuus, 30 p-%) 0,17 W/mK
Tiheys	275 kg/m <sup>3</sup> (±15 %) (Irtokuivatiheys)
Sallittu pintakuormitus	200 kN/m <sup>2</sup>
Pakkaus	1000 litran suursäkki
GTIN-koodit	6419141100588 (1000 l)
Tuotehyväksynnät	CE, MI, EPD

Leca-sorasta saadaan helposti kevyttä ja kestävästä kevytsorabetonia. Sekoitussuhde: 50 l säkki Leca®-sora 4-10 mm sekoitetaan esim. porakonevispilällä 25 kg säkkiin weber S 30 Sementtilaastia. Näin syntyy reilut 50 l helposti liikuteltavaa ja työstettävää kevytsorabetonia.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

### Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	GTIN
1003690	Leca® sora 4-10 MM 1000L	1200 mm	1100 mm	1050 mm	1 m <sup>3</sup>	275 kg	6419141100588