

Chryso® Dem Xtra 258 Synteettinen muotinirrotusaine



- Metallimuoteissa käytettynä Chryso® Dem Xtra 258 tuottaa korkealaatuisen betonipinnan ja vähentää muotin jälkihoitotarvetta.
- Chryso® Dem Xtra 258 auttaa estämään muotin ruostetahrojen siirtymisen betonin pinnalle. Lisäksi muotissa olevat ruostetahrat poistuvat Chryso® Dem Xtra 258 -tuotteen käytön myötä.
- Ruostetahrojen ilmestyminen uudelleen muottiin voidaan estää käyttämällä Chryso® Dem Xtra 258 -tuotetta toistuvasti.
- Tuotteen ruosteenestovaikutus riippuu useista ulkoisista tekijöistä, ja se tulisi testata kohteessa.

KUVAUS

Chryso® Dem Xtra 258 on käyttövalmis muotinirrotusaine. Tuote levitetään metallimuotin pinnalle, ja se takaa betonin helpon irrotuksen muotista betonin kuivuttua.

KÄYTTÖKOhteet

- Valettu betoni
- Betonielementit
- Kaikki betonit, mukaan lukien voimakkaat höyryllä koveitetut betonit

Menekki	Riittoisuus metalli- tai muovimuoteilla n. 50 m ² /l
Koostumus	Neste
Tiheys	Ominaispaino: < 1,000 kg/dm ³
Viskositeetti	Kinemaattinen viskositeetti: > 20,5 mm ² /s (cSt)
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 24 kuukautta valmistuspäivämäärästä.
Pakkaus	20 litran tynnyri 215 litran tynnyri 1000 litran IBC-kontti
GTIN-koodit	6415910056308 (1000 l)

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

- Erityisissä pinnoissa tai valkosementtiä käytettäessä on suositeltavaa tehdä yhteensopivuustesti ennen käyttöä.
- Jos tuote jäätyy, sen ominaisuudet palautuvat sulatuksen jälkeen. Tuote on sekoitettava sulamisen jälkeen tehokkaasti, kunnes tuote on jälleen täysin homogeeninen.

TYÖOHJEET

Menekki: metalli- tai muovimuotti 50 m² / l.

Tuote on levitettävä ruiskulla (kaiken tyyppiset välineet sopivat) tasaisena kalvona ilman rakoja tai yllievitystä. Liiallinen käyttö vaikeuttaa muotin irrotusta.

Ruiskutuslaitteiden suositukset:

Suuttimen tyyppi lämpötilan mukaan:

- +20 °C:n lämpötilassa: TP 110 01

- +5 °C:n lämpötilassa: TP 110 015

Ruiskutusaine: 4 bar

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Chryson suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027749	6415910056308	Chryso DemXTRA 258 Muotirrotusaine	1200 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg	1	