Pieri® Cire LM-33 Muottivaha

- Ei vaikuta pinnoitteiden tai maalien tartuntaan
- Ei syttyvä
- Neutraali ja turvallinen käyttää

KUVAUS

Pieri Cire LM-33 Muottivaha korkealaatuisten arkkitehtonisten betonipintojen valmistukseen. Muottivaha muodostaa ohuen kalvon muotin pintaan, joka kestää sadetta ja valettavaa betonia. Pieri Cire LM-33 vähentää valun aikana kuplien muodostumista ja betonipinnan huokoisuutta.

KÄYTTÖKOHTEET

Pieri Cire LM-33 voidaan käyttää kaikenlaisissa muoteissa: vaneri (muovipinnoitettu tai lakattu), puu, muovi, kumi, polystyreeni, teräs tai betoni.

Menekki	Riittoisuus sileillä muottipinnoilla noin 120 m²/kg.
Käyttölämpötila	Sulamispiste 35 ± 5°C. Voidaan käyttää matalissa lämpötiloissa.
Leimahduspiste	> 100 °C
Koostumus	Valkoinen pastamainen vaha
Tiheys	0,90 ± 0,02.
Varastointiolosuhteet	Säilyy varastoituna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa 5 vuotta valmistuspäivämäärästä.
Pakkaus	17 kg:n astia
GTIN-koodit	3701019706255 (17 kg)

TYÖOHJEET

- Levitetään kangasrievulla, sienellä tai harjalla.
- Ohut kerros riittää.
- Menekki sileillä muottipinnoilla noin 120 m² / kg.
- Voidaan käyttää kaikenlaisissa muoteissa: vaneri (muovipinnoitettu tai lakattu), puu, muovi, kumi, polystyreeni, teräs tai betoni.
- Toimii yhtä hyvin niin harmaan, valkoisen kuin värillisen betoninkin kanssa.
- Voidaan käyttää kylmissä tai kuumissa betonivalusprosesseissa tai olosuhteissa.
- Toimii erittäin hyvin monimuotoisissa muoteissa, esim. aaltomaisissa muoteissa.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa, lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Chryson suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027748	3701019706255	Pieri Cire LM-33 Muottivaha 17kg	360 mm	350 mm	340 mm	17 kg	27	

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber/chryso

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2026-08-11