Pieri® DRC 6 Pintahidastin

- Käyttövalmis
- Loistavat tartuntaominaisuudet kaikentyyppisissä elementeissä

KUVAUS

Pintahidastin, jota käytetään betonielementeissä tai paikallavalupinnalla esteettisen pesubetonipinnan valmistamiseen. Saatavilla on 10 eri laatua riippuen halutusta pinnasta, sementin tyypistä ja seoksen laadusta: hiekkapuhalluskäsitellyn kaltaisesta pinnasta aina kuitubetonin näköiseen pintaan. Pieri® DRC -pintahidastin kuivuu muodostaen vesitiiviin pinnan, joka reagoi sementin emäksisyyteen. Sen loistavat tartuntaominaisuudet takaavat halutun suorituskyvyn kaikentyyppisissä elementeissä (pystysuorat, vaaka- tai kaltevat pinnat). Betonielementtien kohdalla tuote ruiskutetaan valmiille muottipinnalle, jolloin elementti voidaan pestä helposti seuraavana päivänä. Tähän käyttösovellukseen on saatavana myös Pieri® Top -valikoimamme.

KÄYTTÖKOHTEET

- Esteettiset betoniset julkisivuelementit
- Teollisten rakennusten betoniseinät
- Meluaidat, ääniesteet
- Katukalusteet
- Betonielementit

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Tuote on syttyvä. Polttomoottorikäyttöistä ruiskua ei saa käyttää.

Menekki	Riittoisuus 8-12 m²/litra riippuen tuotteen laadusta ja käyttökohteesta.
Leimahduspiste	+25 °C (suljettu kuppimenetelmä °C, paineella 101,3kPa)
Koostumus	Syttyvä nestemäinen tuote. Liuotteen haihtumisen jälkeen: kiinnittyvä, hydrofobinen pinnoite.
Tiheys	1,0-1,1 laadusta riippuen
Varastointiolosuhteet	Tuote säilyttää ominaisuutensa myös jäätyneenä. Sulamisen jälkeen tuote on ravistettava perusteellisesti täysin tasaisen tuotteen saamiseksi. Pieri® DRC 6/01: säilyvyys 18 kuukautta valmistuspäivästä edellyttäen, että tuote säilytetään avaamattomassa pakkauksessa. Muut laadut: säilyvyys 12 kuukautta valmistuspäivästä edellyttäen, että tuote säilytetään avaamattomassa pakkauksessa.
Pakkaus	20 litran peltiastia.
GTIN-koodit	3701019713314 (6/01, 20 l) 3701019713512 (6/02, 20 l) 3701019713529 (6/10, 20 l) 3701019713567 (6/25, 20 l) 3701019713604 (6/50, 20 l) 3701019713581 (6/80, 20 l) 3701019713543 (6/130, 20 l)

TYÖOHJEET

Sekoita tuote perusteellisesti mekaanisin keinoin ennen jokaista käyttöä: saostumisen mahdollisuus.

Pintahidastimen levitys:
Pieri® DRC levitetään tasaisesti puhtaalle muotille alhaisella paineella käyttäen mielellään paineetonta ruiskua (2-4 baria) tai telaa. Tuotteen kuivumisaika riippuu ilman lämpötilasta ja kosteudesta (noin 30 minuuttia +20 °C lämpötilassa suljetulla alueella, kuten betonielementtitehtaalla). Pesusyvyyteen vaikuttavat käytetty Pieri® DRC -laatu sekä seuraavat parametrit: seoksen laatu, hiekan tyyppi, annostus ja sementin tyyppi.

Betonielementtien kohdalla paneelit voidaan lämmittää uunissa tai kuumentaa, jos vain vakavia lämpöiskuja vältetään. Sillä, kuinka kauan betoni on muotissa, ei ole merkitystä. Kappaleet voivat olla muotissa 3-4 päivää ilman pinnan muutoksia edellyttäen, että samaa prosessia noudatetaan. Paneelit voidaan harjata tai pestä onnistuneesti useiden tuntien viiveellä.

Levitys betonille:
Tuote voidaan levittää betonipinnalle heti, kun betonista erottunut vesi on poistunut.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Lisätietoa ja neuvoja tuotteidemme käsittelystä, säilytyksestä ja hävittämisestä on saatavilla viimeisimmästä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber/chryso

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2026-08-11

LAADUNVALVONTA

Eri laaduilla on oma tunnusvärinsä:

- 6/01 (sininen): Hiekkapuhalletun kaltainen pinta
- 6/02 (ruskea): Kuluneen betonin näköinen
- 6/10 (vihreä): Kuluneen betonin näköinen
- 6/25 (keltainen): Hienopesupinta
- 6/50 (vaaleanpunainen): Keskisyvä pesupinta
- 6/80 (turkoosi): Keskisyvä pesupinta
- 6/100 (sinapinkeltainen): Voimakas pesupinta
- 6/130 (valkoinen): Syvä pesupinta
- 6/200 (oranssi): Syvä pesupinta
- 6/300 (purppura): Kuitubetonin näköinen

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Chryson suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027739	3701019713512	Pieri DRC 6/02 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	
1027743	3701019713529	Pieri DRC 6/10 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	
1027741	3701019713543	Pieri DRC 6/130 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	
1027736	3701019713567	Pieri DRC 6/25 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	
1027740	3701019713604	Pieri DRC 6/50 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	
1027737	3701019713581	Pieri DRC 6/80 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	
1027742	3701019713314	VV Pieri DRC 6/01 Pintahidastin 20L	340 mm	340 mm	340 mm	20 kg	26	

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber/chryso

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2026-08-11