

weber 2-K Epoksipohjuste



- Liuotinvapaa
- Tunkeutuu hyvin betoniin ja muodostaa siten hyvän alustan vedeneristyspinnoitteille
- Muodostaa tiiviin, vesihöyryä läpäisemättömän kalvon

KUVAUS

2-komponenttinen liuotteeton epoksipohjuste, jonka sekaan voidaan sekoittaa kvartsihiekkää.

KÄYTTÖKOhteet

Ylitasoitettujen parvekelattioiden pohjustaminen ennen pinnoitusta weber 1-K ja 2-K -pinnoitteilla. Voidaan käyttää huoltopinnoituksessa useimpien pinnoitteiden päällä sekä pohjustuksena kosteahkoilla ja tuoreilla betonipinnoilla.

ALUSTA

Betonialusta on puhdistettava huolellisesti tartuntaa heikentävistä aineista. Betonipinnat puhdistetaan huolellisesti esim. suihkupuhdistuksella tai timanttihionnalla. Vaurioitunut betoni, puutapit, muovivälikkeet yms. kosteutta ylläpitävät ja tartuntaa heikentävät materiaalit poistetaan. Vanha pinnoite (maali) tulee yleensä poistaa kokonaan, ellei tehdä huoltopinnoitusta. Suihkupuhdistuksen pöly ja liete tulee pestä huolellisesti pois. Sementtiliima tulee poistaa niin, että puhdistetulla pinnalla kivirakeiden osuus on n. 25 %. Alustan vetolujuuden tulee olla yli 1,0 MPa. Betonivauriot paikataan esim. Weberin REP-tuotteilla. Puhdistettu pinta suositellaan ylitasoitettavaksi ennen pohjustusta, esim. weber REP 970 Tasoituslaastilla.

Menekki	n. 0,3-0,6 kg/m ²
Käyttölämpötila	+8...+30 °C
Käyttöaika	n. 30 min (+20 °C)
Tiheys	n. 1,1 g/cm ³
Maalautuoteryhmä 2012	615 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat pohjusteet
Värisävy	Vaaleankeltainen läpikuultava
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika vähintään 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, min. +10 °C lämpötilassa)
Pakkaus	Toimitetaan kaksiosaisessa metalliastiassa perusosa ja kovetin erillään. • perusosa A: 3,57 kg • kovetinos B: 1,43 kg
GTIN-koodit	6415910052010 (5 kg)

SEKOITUS

Tuote koostuu perusosasta ja kovettimesta, joista syntyy valmista seosta 5 kg. Molempia tuotteita sekoitetaan ko-neellisesti omissa astioissaan ennen niiden sekoittamista keskenään. Kovetin kaadetaan perusosaan ja sekoitetaan hidaskierroksella vispiläkoneella vähintään 3 minuuttia.

TYÖOHJEET

Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään +8 °C (ja enintään +30 °C) ja 3 °C yli kastepisteen. Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 80 %. Alustan pinnan (5-10 mm) absoluuttisen kosteuden tulee olla ≤ 5 paino-% (RH 90 %). Uudet, valetut parvekkeet voidaan yleensä hyvissä olosuhteissa pohjustaa n. 10-14 vrk:n kuluttua. Tarkista alustan kosteus-% aina ennen tuotteen levittämistä. Sa-teesta kostuneet alustat voidaan pinnoittaa, kun pinta on mattakostea eikä siinä ole irtonaista vettä. Pohjuste tulee levittää laskeviin lämpötiloihin.

Seos kaadetaan lattialle lammikoksi. Jos lattiassa on pieniä reikiä, sekoitetaan lattialle kaadettuun pohjustelammikkoon weber Puhallushiekkää (0,1-0,6 mm) tai webertec Kvartsihiekkää (0,1-0,6 mm) puolet lammikon tilavuudesta. Jos alustassa on isoja reikiä, sekoitetaan 1:1 kvartsihiekkää tai puhallushiekkää ja pohjustetta. Lattialla sekoitettuna kvartsihiekkä-pohjusteseos antaa enemmän työskentelyaikaa lämpimällä säällä, kuin jos kvartsihiekkä sekoitettaisiin purkissa. Isoihin koloihin käytetään seos-suhdetta 1:4,5 (maks. 1:6). Seos levitetään esim. lattialle teräslastalla ja jalkalistoille pensselillä. Seoksella voidaan tehdä pienet kaatokorjaukset. weber 2-K Epoksipohjusteella voidaan korvata lattioiden laastitasoitukset.

Tuoreelle pohjustetulle pinnalle sirotellaan webertec Kvartsihiekkää 1-2 kg/m². Mikäli ilmenee tummia, pohjusteesta kosteita reikiä, lisätään erityisesti niihin kvartsihiekkää, jolloin hiekka täyttää huokoset. Sileitä hiekattomia alueita ei saa jäädä, koska ne muodostavat riskin pinnoitteen tartunnalle. Ennen pinnoitteen levittämistä pinnalta poistetaan kaikki irtoaines harjaamalla ja imuroimalla. Työvälineet puhdistetaan tuoreena webertec PU-ohentimella.

Ohjeelliset odotusajat olosuhteista riippuen:

- Ylitasoittamisen jälkeen: 1-2 vrk.
- Pohjustamisen jälkeen ennen pinnoittamista: minimi n. 8 h, maksimi 2 vrk ilman webertec Kvartsihiekkää. Jos aika ylittyy ja pintaa ei ole hiekkoitettu, pinta tulee hioa, imuroida ja puhdistaa huolellisesti ennen uudelleenprimeointia. Tuoreen pohjusteen päälle on suositeltavaa heittää hiekkaa tartunnaksi. Jos hiekkaa on käytetty pohjusteen pinnalla ei takarajaa pinnoittamiselle ole, kunhan pinnoi-

tettava ala on puhdas. Pohjusteen pitää olla täysin kuivunut ennen parvekelattiapinnoitteen levittämistä.

Katso tarkat tiedot kyseisten tuotteiden tuotekorteista sekä työohjeistuksista.

HUOM!

Ei saa käyttää alustoilla, joissa kosteus saattaa nousta betonirakenteisiin, esim. maanvaraisissa laatoissa ja perustuksissa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1024812	6415910052010	weber 2-K Epoksipohjuste 5kg	245 mm	245 mm	255 mm	5 kg	42	