

# weber KK Käsikipsi



- Monikäyttöinen käsikipsilaasti, 5-25 mm
- Maalausvalmis pinta
- Kutistumaton

## KUVAUS

Kipsipohjainen laasti seinien ja kattojen oikaisuun sekä tasoitukseen kuivissa sisätiloissa.

## KÄYTTÖKOHTTEET

weber KK Käsikipsi on moneen eri käyttötarkoitukseen soveltuva kipsilaasti ja se täyttää EN 13279-1 mukaiset määräykset. Laastia voidaan käyttää kiviaineisten sisäseinien ja -kattojen oikaisuun ja rappauksiin, kipsilevyjen liimaamiseen erilaisille alustoille (ei lattioille tai kattoon) sekä roilojen, kolojen yms. täyttöön.

## ALUSTA

Rapattavan alustan tulee olla kuiva, kiinteä, kutistumaton, puhdas ja kosteussuojattu eikä se saa olla jäätynyt. Alusta puhdistetaan pölystä, liasta ja muista irtohiukkasista. Kipsilaasti ei sovellu tuoreelle tai kostealle betonialustalle. Tiiviit ja imevät pinnat on käsiteltävä ennen rappautusta tai kipsilevyjen liimausta primerilla esim. weber MD 16.

## SEKOITUS

20 kg weber KK käsikipsijauhetta lisätään 11 l puhdasta vettä ja annetaan seistä n. 5 min. Massa sekoitetaan tasalaatuisiksi, pastamaisiksi laastiksi porakonevispilällä. Sekoitettun laastin käyttöaika veden lisäyksestä on n. 120 min. Riittoisuus n. 8,6 kg/m<sup>2</sup> (10 mm kerrospaksuus).

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menekki                    | n. 8,6 kg/m <sup>2</sup> /10 mm:n kerros                                                    |
| Suosittelava kerrospaksuus | 5-25 mm / levityskerta                                                                      |
| Vedentarve                 | n. 11 l / 20 kg                                                                             |
| Käyttölämpötila            | Alustan, laastin ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C                                    |
| Käyttöaika                 | n. 2 tuntia veden lisäyksestä                                                               |
| Kovettumisaika             | n. 1 vrk (+20 °C, 65 % RH)                                                                  |
| Sideaine                   | Hemihydraattikipsi                                                                          |
| Runkoaine                  | Sisältää kevytfillereitä                                                                    |
| Puristuslujuus 28 vrk      | > 2 MPa (EN 13279-1)                                                                        |
| Paloluokka                 | A1, Palamaton (EN 13501-1)                                                                  |
| Rasitusluokka              | RL 01...03                                                                                  |
| Vesitiiviys                | Ei vedenkestävä                                                                             |
| Maalustuoteryhmä 2012      | 443,21 Kuivien tilojen tasoitteet, 811 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04. |
| Värisävy                   | Valkeahko                                                                                   |
| Varastointiolosuhteet      | Säilyvyysaika 8 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)                   |
| Pakkaus                    | 20 kg:n säkki                                                                               |
| GTIN-koodit                | 6415910051235 (20 kg)                                                                       |
| Tuotehyväksynät            | CE, M1                                                                                      |

## TYÖOHJEET

Massan levitys ja tasoittaminen seinään pitää suorittaa 20 min kuluessa sekoituksesta. Kipsilaastin viimeistelytyöt tehdään 50-120 min kuluessa. Kun laastia käytetään kipsilevyjen liimaamiseen eri alustoille, tulee massasta tehdä ohuempaa. Kerrospaksuus rapatessa tai oikais- taessa seinää 5-25 mm, keskimääräinen laastikerroksen paksuus 10 mm. Laatoitettavilla alustoilla laastikerroksen paksuuden pitää olla vähintään 10 mm, tasoitepinta tulee käsitellä epoksiprimerillä ennen laatoitusta. Jos levitetään useampia kerroksia, ensimmäinen kerros karhennetaan ja uusi kerros levitetään ennen ensimmäisen kerroksen kuivumista (ns. märkää märälle -periaatteella). Sitoutumisen alettua pinta hierretään märällä solumuovisienellä ja tasoitetaan heti teräslastalla. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

## PINNOITUS

Tilojen tehokas ilmanvaihto on tärkeää ja nopeuttaa lopullista kuivumista. Hyvin tasoitettu kipsilaastipinta on valmis alusta maalaukselle ja tapetoinnille. Pinta voidaan vielä hienotasoitaa weber LR+ Pintatasoiteella tai weber VT+ Valmistasoiteella. Maalaus tai tapetointi voidaan suorittaa maalin- tai tapetinvalmistajan ohjeen mukaan aikaisintaan 7-14 vrk:n kuluttua kuivumisolosuhteiden mukaan.

#### HUOM!

Laastin joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumis-  
vaaran vuoksi.

#### HUOLTO-OHJE

Likaantuneesta pinnasta tahra voidaan varovasti pyyhkiä  
kostealla sienellä tai liinalla. Jos tahra ei tällä irtoa, pinta

voidaan tasoittaa uudelleen weber LR+ Pintatasoitteella  
tai weber VT+ Valmistasoitteella. Pinta voidaan myös  
maalata.

#### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat  
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-  
sehdoista.

#### NIMIKKEET

| Tuotekoodi | GTIN          | Nimi                     | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino | MY/<br>UoP2 | /UoP3 |
|------------|---------------|--------------------------|--------|--------|---------|-------|-------------|-------|
| 1024420    | 6415910051235 | weber KK Käsikipsi 20 kg | 450 mm | 340 mm | 140 mm  | 20 kg | 40          |       |