

weber Kivipinnoite



- Värillinen kivipinnoite
- Vettä hylkivä

KUVAUS

Vettä hylkivä, värillinen valmispinnoite sokkeleiden rouhepinnoitukseen. Suurin raekoko 2 mm.

KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu lujien sokkelipintojen, kuten betoni-, kevytso- ja kovien levypintojen pinnoittamiseen. Pohjusteena käytetään weber PG pohjustetta.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Sokkelien korjauksissa kaikki vanha orgaaninen maali tai pinnoite poistetaan esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Mikäli vanha pinnoitus tai maalaus sisältää asbestia, valitaan poistomenetelmä asbestimääräysten mukaisesti. Sokkelit tai vaurioitunut tai epätasainen alusta paikataan ja tasoitetaan ennen pinnoitusta weber 410 Ohutrappauslaastilla. 410 Ohutrappauslaastin tulee olla kovettunut ja kuivunut vähintään 2 vrk olosuhteista riippuen. Vuorokausi ennen pinnoitusta Kivipinnoitteella alusta pohjustetaan weber PG Pohjusteella. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää pohjustukseen tummaksi sävytettyä weber PG pohjustetta M110 Musta värisävyyn kanssa.

Menekki	Hierrettynä n. 4,5 kg/m ² (maksimiraekoko 2 mm). Menekki on ohjeellinen ja vaihtelee alustan ja työtavan mukaan.
Sideaine	Akryylihartsi
Runkoaine	Murskattu kalkkikivi ja dolomiitti
Lisäaine	Varastointikestävyyttä ja työstettävyyttä parantavat aineet
Vesihöyrynläpäisevyys	S _d < 0,2 m
Vedenimukyky	< 0,05 kg/(m ² min ^{0,5}) (SFS-EN 1015-18)
Tiheys	1600-1800 kg/m ³
Maalaustuoteryhmä 2012	429 Muut kiviainepintojen vesiohenteiset pinnoitteet RL 11...13
Värisävy	M114 Vaaleanharmaa, M111 Keskiharmaa, M110 Musta
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	18 kg:n astia
GTIN-koodit	9004231089415 (Vaaleanharmaa) 9004231089408 (Keskiharmaa) 9004231095102 (Musta)
Tuotehyväksynnät	CE

TYÖOHJEET

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Mallipinta on tehtävä halutun värisävyyn ja kuvioinnin varmistamiseksi! Pinnoitettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 2 vrk pinnoittamisesta. Ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 80 %. Pinnoitusta suorassa auringonpaisteessa, sateella tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Huom! Pinnoitteen täytyy kuivua kovettuaakseen, joten sateisena ja kylmänä syksynä on pinnoitustyö lopetettava riittävän ajoissa ennen pakkaskautta. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytörvien taakse. Kivipinnoite on käyttövalmis, mutta tarvittaessa sekoitetaan ennen käyttöä. Pinnoite levitetään ruiskulla tai käsin teräslastalla. Pinnoite tasataan ja ylimääräinen pinnoite poistetaan teräslastalla maksimi raekokoon. Pinta voidaan viimeistellä teräslastalla tasaten tai leikkaavalla muovihiertimellä. Pinta voidaan jättää myös ruiskupinnaksi. Haluttaessa on mahdollista levittää toinen kerros pinnoitetta ensimmäisen kerroksen kuivuttua. Pinnoite on aluksi maitomaisen vaaleaa, mutta muuttuu kirkkaaksi kuivuessaan.

HUOLTO-OHJE

Uudelleenpinnoitus voidaan tarvittaessa tehdä samalla tuotteella tai pinta voidaan maalata weber Silcomaalilla.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1009983	9004231095102	weber KiviPinnoite M110 18 kg	265 mm	340 mm	225 mm	18 kg	30	
1009879	9004231089408	weber KiviPinnoite M111 18 kg	265 mm	340 mm	225 mm	18 kg	30	
1009878	9004231089415	weber KiviPinnoite M114 18 kg	265 mm	340 mm	225 mm	18 kg	30	