

weber LR+ Pintatasoite



- Hyvät työstöominaisuudet
- Riittoisa
- Hyvä täyttävyyys
- Sileä maalattava pinta
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Polymeerisideaineinen ruiskutettava tai käsin levitettävä seinätasoiite kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHTTEET

Kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen tasoittaminen. Tuote soveltuu kiviaineisten alustojen ja kipsi- ym. levypintojen tasoitukseen.

ALUSTA

Alustan pitää olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Varmistetaan, että ruuvien- tai naulankannat eivät ole ylhäällä. Epätasaisuudet hiotaan pois.

Tasoiitteen kulutuksenkestävyys ja maalatut alustat: Tasoiitteen tartuntaa maalipinnoille sekä tasoiitteen kulutuksenkestävyyttä voidaan parantaa korvaamalla 10 % sekoitusvedestä weber MD 16 dispersiolla. Esim. säkillisen LR+ Pintatasoiitteen sekoitusvedestä korvataan n. 0,7 litralla MD 16 dispersiota. Vaihtoehtoisesti maalatut pinnat voidaan tasoittaa weber VT+ Valmistasoiitteella ilman

Menekki	n. 1,2 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	Osittain tasoiitus: enintään 5 mm, kokonaan tasoiitus: 1-3 mm
Vedentarve	n. 6,4-7,2 l/20 kg
Käyttölämpötila	Työväiheessä on alustan, tasoiitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 2 vrk veden lisäyksestä, peitettyssä astiassa
Kuivumisaika	n. 1 vrk (+20 °C) n. 2 vrk (+10 °C) Kuivumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta. Työmaolosuhteet on järjestettävä niin, että tasoiite kuivuu noin vuorokauden kuluessa ruiskutuksesta.
Sideaine	Polymeeriliima
Runkoaine	Kalkkikivi, maksimi raekoko 0,3 mm
Paloluokka	A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01...03 (RL 04 dispersio lisäyksellä)
Vesitiivisyys	Ei vedenkestävä
Maalautuoteryhmä 2012	443.21 Kuivien tilojen tasoiitteet. 811 Kuivatutasoiitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04.
Kiiltoaste	Täyshimmeä
Värisävy	Valkeahko
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910021023 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD, Avainlippu

dispersion lisäystä. Oikaisut maalipinnoille voidaan tehdä weber 410 Ohutrappauslaastilla ilman dispersion lisäystä. Vanhan maalin sementin alkalisuudenkestävyys on varmistettava koelevityksellä. Ennen tasoiitusta tarkistetaan, että vanha maalipinta on hyvin kiinni alustassaan.

Tiiviit betonialustat:

Tiiviillä betonipinnoilla saattaa joskus esiintyä tuoreen tasoiituksen reikiintymistä. Ilmiötä voidaan vähentää betoni-alustan dispersiokäsittelyllä. weber MD 16 dispersio ohennetaan vedellä 1:5 (dispersio:vesi) ja harjataan alustaan. Dispersion annetaan imeytyä betoniin ennen tasoiitusta. Tasoiitustyö 1-2 tunnin kuluessa dispersion levityksestä.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

SEKOITUS

Säkillinen (20 kg) jauhetta sekoitetaan n. 6,4-7,2 litraan puhdasta vettä. Sekoitusaika nopeassa sekoittimessa on 3-5 min. Tasoiitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideai-

neet liukenevat. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoitemas-
sa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 2 vrk veden
lisäyksestä. Märkää tasoitemassaa ei saa jättää koneisiin,
letkuihin tai sekoitusastioihin yli suositusajan.

TYÖOHJEET

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslipalla.
Osittain tasoituksessa käytetään n. 30 cm leveää teräs-
lastaa. Kokonaan tasoituksessa käytetään n. 80 cm pitkää
teräslippaa ja tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä
vetoa vastaan. Ylimääräinen tasoite otetaan talteen ja
käytetään uudestaan. Katto voidaan jättää myös ruisku-
pintaiseksi. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedet-
täessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros
on täysin kuivunut (n. 1 vrk) ennen seuraavan tasoiteker-
roksen ruiskutusta/vetoa. Kuivunut pinta hiotaan hienolla
hiontapaperilla ennen seuraavaa käsittelyä. Työvälineet ja
laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

PINNOITUS

Kuivunut pinta voidaan hionnan jälkeen maalata tai ta-
petoida maalin- ja tapetinvalmistajan ohjeita noudattaen.
Tapetin tartunnan parantamiseksi ja uudelleentapetoinnin
helpottamiseksi tasoite pohjamaalataan ennen tape-
tointia. Tapetointivaiheessa tulee seurata tapetinvalmis-

tajan ohjeita työn suorituksen ja tapetointiolosuhteiden
suhteen. Tapetoitaessa huoneen lämpötilan tulee olla n.
+18...+20 °C.

HUOM!

Ei sovellu lattioiden oikaisuihin ja tasoituksiin eikä laatoit-
usalustaksi. Ei sovellu myöskään märkätiloihin. Raken-
teessa oleva liiallinen kosteus, esim. onteloista valuva vesi
saattaa aiheuttaa tasoitteeseen ja muihin pintamateriaa-
leihin laikukkuutta. Tasoitteen joutuminen viemäriin on
estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

HUOLTO-OHJE

Likaantuneesta tasoitepinnasta tahra voidaan varovasti
pyyhkiä kostealla sienellä tai liinalla. Jos tahra ei tällä irtoa,
pinta voidaan tasoittaa uudelleen samalla LR+ Pintata-
soitteella tai weber VT+ Valmistasoitteella. Pinta voidaan
myös maalata.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1012658	6415910021023	weber LR+ Pintatasoite 20 kg	380 mm	500 mm	110 mm	20 kg	48	