

weber PTM Pikatäyttömassa



- Paksut täytöt 50 mm
- Roilojen ja kolojen täytöt
- Kovettuu jopa 3 tunnissa
- Vedeneristettävissä
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Erikoissementteihin perustuva nopea ja luja paikkausmassa seinien paksuihin täyttöihin ja oikaisuihin, esim. korjaustyökohteissa. Pikatäyttömassalla voidaan tehdä 5-50 mm vahvuisia kertatäyttöjä yhdellä levityksellä.

KÄYTTÖKOhteet

Seinien tasoittaminen, erityisesti korjauskohteissa märkätilojen tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta. Soveltuvat alustat ovat kiviaineiset pinnat kuten tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca harkkopinnat.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Tarvittaessa kuivat ja imevät alustat kostutetaan. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Tasotetyössä on suositeltavaa käyttää ammattiurakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

Menekki	n. 1,2 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	Oikaisu 5-50 mm, paikkaukset maks. 80 mm
Vedentarve	n. 4,4 l/20 kg
Käyttölämpötila	Tasotettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 30 min veden lisäyksestä
Kovettumisaika	n. 3 h (+23 °C, kerrosvahvuus 10 mm). Kovettumisaika on kerrospaksuudesta ja lämpötilasta riippuvainen.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi ja luonnonhiekk, maks. 0,6 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20 °C, 65 % RH)
Puristuslujuus 28 vrk	> 8 MPa (+20 °C, 65 % RH)
Paloluokka	A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01...06
Maalautuoteryhmä 2012	813 Kuivatasoniteet koneelliseen levitykseen RL 05
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910001162 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD, Avainlippu

SEKOITUS

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,4 litraan puhdasta vettä (22 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min porakoneen vispilällä kunnes tuote on tasainen. Käyttöaika on n. 30 min (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen.

TYÖOHJEET

Tasotettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C. Tasoite levitetään teräslastalla. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on riittävästi kovettunut (min. 2 h, +23 °C) ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä. Kuivunut tasoite hiotaan tarvittaessa hiontapaperilla. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

PINNOITUS

Kovettunut tasoitepinta tasoitetaan tarvittaessa esim. weber MT Märkätilatasoiteella ennen pinnoitusta. Märkätilat tulee vedeneristää. Vedeneristystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

HUOM!

PTM Pikatäyttömassa ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite, weber LR+ Pintatasoi-

te, weber VT+ Valmistasoite tai heikkojen kalkki- tai kalkki-
sementtirappausten tasoitukseen. Tasoitteen joutuminen
viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-
sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1008732	6415910001162	weber PTM Pikatäyttömassa 20 kg	542 mm	269 mm	122 mm	20 kg	48	