

weber Perinnelaasti Pinta



- Pintalaasti perinnekohteiden paksurappauksiin (kolmi-kerrosrappaus)
- Kulttuurihistoriallisten perinnekohteiden rappamiseen ja paikkakorjaamiseen
- Päärunkoaineena pyöreä luonnonhiekkä
- Pitkäikäinen ratkaisu
- Hyvä työstettävyys

KUVAUS

Harmaa ruiskutettava rappauslaasti vanhojen kalkkirik-kaiden perinnekohteiden julkisivujen pinta-rappaukseen ja hiertoon. Raekoko 0-0,6 mm tai 0-1,5 mm, seossuhde KS 80/20/600.

KÄYTTÖKOhteET

Paksurappauksen (kolmi-kerrosrappauksen) pinta-rappaukseen tai hiertoon jossa täyttörappauksena weber Perinne-laasti Täyttö.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja pakkasenkestä-vä. Ennen pinta-rappausta tehdään täyttörappaus weber Perinne Täyttölaastilla. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Jo suunnitteluvaihees-sa on huomioitava, että sadevedet tulee johtaa hallitusti pois julkisivuilta ja ikkunoilta. Ennen rappausta tulee puu-, lasi-, metalli- yms. pinnat suojata. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella ennen rappausta.

Menekki	7-8 kg/m ² (kerrosvahvuudella 4-5 mm)
Vedentarve	4-5 l/25 kg
Sideaine	Sammutettu kalkki ja sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkä ja murskattua kalkkikiveä, raekoko 0-0,6 mm tai 0-1,5 mm
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Maalautuoteryhmä 2012	422 Kalkkisementtipinnoitteet RL 11...13
Kalustusositus	Weber Rappari-paketti pikkusäkeille. Staattorit 50/7R tai U356-0,75, teräsvahvikeinen letku maks. 60 m.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910055608 (0,6 mm, 25 kg) 6415910049188 (1,5 mm, 25 kg)
Tuotehyväksynät	CE, Avainlippu

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappauksessa käyttää rappamisen osaavaa ura-koitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappamiseen liittyvissä kysymyksissä.

SEKOITUS

Säkillinen (25 kg) Perinne Pintalaastia sekoitetaan 4-5 lit-raan puhdasta vettä. Sekoitusaika on 3-10 min sekoittimen tehosta riippuen.

TYÖOHJEET

Ennen työn aloitusta on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pinta-rappausta suoritettaessa alustan on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vettä imevä. Pintalaas-tia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pinta-rappausta. Täyttölaastiker-roksen pinta on jätettävä karkeaksi, jolla varmistetaan Pintalaastin hyvä tartunta. Rapattaessa sekä vähintään 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, läm-pötilan ollessa +10...+20 °C. Rappausta suorassa auringon-valossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Rappauksyö on tehtävä kesällä, jotta rappaus ehtii kovettua ennen pakkasia. Pinta-rappaus voidaan suorittaa aikaisintaan 3 vrk:n kuluttua täyttörappauksesta. Pintalaasti voidaan ruiskuttaa laastiruiskulla, levittää lastalla tai kauhalla lyömällä. Kerrospaksuuden tulee olla vähintään 3 mm (1,5 mm raekoko) tai 2 mm (0,6 mm raekoko). Ylimääräinen Pintalaasti poistetaan oikolaudalla ja Pintalaastikerros

hierretään puuhiertimellä haluttuun struktuuriin.

Pinnan maalaaminen: Pintalaasti voidaan maalata 14 vrk:n kuluttua rappauksesta kun pinnan kosteus on riittävästi tasaantunut. Maalaamiseen soveltuu parhaiten weber Sili-kaattimaali, weber Kulttuurikalkkisementtimaali tai weber Kulttuurikalkkimaali.

JÄLKIHOITO

Rappauspinta on pidettävä kosteana 3 vrk pintarappauksesta. Kuivalla ja lämpimällä ilmalla rappauspintaa jälkikas-tellaan vedellä.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitu-sehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027254	6415910055608	weber Perinnelaasti Pinta 0,6mm 25 kg	490 mm	320 mm	125 mm	25 kg	40	
1022222	6415910049188	weber Perinnelaasti Pinta 25 kg	490 mm	320 mm	125 mm	25 kg	40	