

weber S 06 Ohutlaasti



- Edullinen laasti yksinkertaisiin korjauksiin
- Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Pakkasenkestävä
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Pakkasenkestävä R2-luokan helppokäyttöinen ohutlaasti pieniin betonin paikkaus- ja korjaustöihin.

KÄYTTÖKOhteet

Pienten valuvikojen ja kolojen korjaus ja paikkaus betonialustoilla, joilla kosteus- ja pakkasrasitus on vähäinen korjausmenetelmän 3.1 (käsin tehtävä laastipaikkaus) mukaisesti. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R2 vaatimukset. Suositeltu kerrospaksuus 2-10 mm ja korjattavan kohteen pinta-ala enintään 1 m².

ALUSTA

Alustan on oltava imukykyinen ja puhdas pölystä, sementtiliimasta ym. tartuntaa heikentävistä aineista. Alin käyttölämpötila on +5 °C. Valua suorassa auringonpaisteessa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää.

SEKOITUS

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan n. 4 litraan (16 % laastin kuivapainosta) puhdasta vettä. Veden yliannostusta ei saa tapahtua, koska se alentaa lujuutta ja lisää kutistumaa. Sekoitus tapahtuu betonimyllyllä. Pieniä määriä voidaan sekoittaa myös porakonevispilällä.

Menekki	n. 10 kg/m ² /5 mm:n kerros
Vedentarve	4 l/25 kg
Valmista massaa	n. 13 l/25 kg
Käyttöaika	n. 1 h
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia 0-0,6 mm
Lisäaine	Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,8 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 1 vrk	n. 10 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 7 vrk	n. 17 MPa (EN 12190)
Puristuslujuus 28 vrk	n. 22 MPa (EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen	Tartuntalujuus testin jälkeen > 0,8 MPa (EN 12617-4)
Paloluokka	A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys	> 0,8 MPa (SFS-EN 13687-4)
Ilmapitoisuus	8-12 %
Kloridipitoisuus	< 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Tiheys	n. 1900 kg/m ³
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415990410564 (25 kg)
Tuotehyväksynät	CE, Avainlippu

TYÖOHJEET

Työssä noudatetaan normaaleja laastin levitykseen ja työstöön liittyviä työtapoja. Korjaus- ja rappaustöissä noudatetaan yleisiä ohjeita ao. töiden suorittamisesta koskien mm. alustan kostutusta tai tartuntakerroksen harjaamista. Pintalattioita korjattaessa tartunta puhdistettuun betoni-alustaan varmistetaan tarvittaessa weber MD 16 Dispersiolla. Tutustu myös Weberin korjauslaastityöohjeisiin.

JÄLKIHOITO

Valua jälkihoidetaan kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen rakenteesta esim. muovipeitteillä vähintään 3 vrk:n ajan. Jälkihoito aloitetaan välittömästi ja valu on pidettävä kosteana koko jälkihoitojakson ajan. Jälkihoito lopetetaan asteittain.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1014907	6415990410564	weber S 06 Ohutlaasti 25 kg 40	490 mm	296 mm	124 mm	25 kg	40	