

weber TESL M30 Tiilielementtien saumalaasti



- Erikoislaasti tiilipintaisten betonielementtien saumaukseen
- Lujuusluokka M30
- Hyvä pakkasenkestävyys
- Hyvät valuominaisuudet
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Tiilielementtien värillinen saumalaasti.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tiililaattojen jälkisaumaus betonielementtitehtaalla. Laastiosuutta ei voida hyödyntää kantavan rakenteen mitoituksessa.

ALUSTA

Ennen saumausta sauma harjataan tai puhalletaan paineilmalla puhtaaksi ja kastellaan vedellä niin, että muurista tulee sopivan imevä.

TYÖOHJEET

Saumattaessa sekä vähintään 2 vrk tämän jälkeen on alustan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C.

100 kg kuivalaastia sekoitetaan puhtaaseen veteen värisävyistä riippuen:

- Tummat värisävyt: 14,0-16,0 litraa.

Menekki	n. 10 kg/m ² (15 mm leveään ja 20 mm syvään saumaan)
Käyttöaika	1 tunti veden lisäyksestä
Sideaine	Rapid- tai valkosementti (riippuen väristä)
Runkoaine	Luonnonhiekkia tai murskattu kalkkikivi 0-1,5 mm
Lisäaine	Säänkestävyyttä, työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia lisäaineita
Puristuslujuus	Puristuslujuusluokka M 30
Palokäyttäytyminen	A1
Pitkäaikaiskestävyys	Jäädytys-sulatuskestävyys: Hyväksytty SFS 7001 Liite 4:n mukaan
Vedenimukyky	0,1 kg/(m ² · min ^{0,5})
Lämmönjohtavuus	1,29 W/mK (P=50 %) (SFS-EN 1745)
Tilavuuspaino 28 vrk	2100 kg/m ³ (SFS-EN 1015-10)
Värisävy	weber-muurauslaastien mukaiset värisävyt. Minimitoituserä 10 tonnia.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	1000 kg:n suursäkki
GTIN-koodit	1000 kg:n suursäkit: 6415990123822 (Harmaa) 6415910049249 (Valkoinen Jeres 140) 6415990124263 (Valkoinen Nattas 150) 6415990124218 (Harmaa Olos 141) 6415910030100 (Harmaa Mutus 152) 6415910033729 (Harmaa Pudas 155) 6415910044619 (Harmaa Viipus 156) 6415990124225 (Punainen Pallas 159) 6415910030117 (Ruskea Ropis 149) 6415910046729 (Ruskea Mainas 185) 6415910045111 (Musta Suomus 160)
Tuotehyväksynnät	CE, Avainlippu

- Vaaleat värisävyt: 16,0-18,0 litraa.

Sekoitetaan vähintään 5 min esimerkiksi porakonevispilällä tasaiseksi massaksi ja massa kaadetaan tiilielementin saumoihin. Valmiin laastin käyttöaika on n. 1 tunti. Tasaisen värisävyyn ja lujuuden varmistamiseksi ohjeellista vesimäärää ei saa ylittää ja vesimäärän on pysyttävä samana sekoituserien välillä.

JÄLKIHOITO

Saumat kostutetaan kevyellä vesisumutuksella 2 vrk:n ajan.

HUOM!

Olosuhteiden vaihtuessa on huomioitava, että laastin tyyppiä ei tule vaihtaa keskellä seinää, koska esim. pakkas- ja tavanomaisen laastin välillä saattaa olla pieniä sävyeroja. Myös muutoin laastissa saattaa esiintyä eräkohtaisia sävyeroja.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1012830	6415990123822	weber TESL M30 Harmaa 1000 kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		
1019153	6415910045111	weber TESL M30 Suomus160 Musta 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		
1022164	6415910049249	weber TESLM30 Jeres140 Valkoinen 1000kgK	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		
1020209	6415910046729	weber TESLM30 Mainas185 Ruskea 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		
1012846	6415910030100	weber TESLM30 Mutus152 Harmaa 1000kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		
1012849	6415990124263	weber TESLM30 Nattas150 Valk.1000 kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		
1012850	6415990124218	weber TESLM30 Olos141 Harmaa 1000 kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		
1012852	6415990124225	weber TESLM30 Pallas159 Pun. 1000 kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		
1014282	6415910033729	weber TESLM30 Pudas155 Harmaa 1000kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		
1012851	6415910030117	weber TESLM30 Ropis149 Ruskea 1000kg KIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		
1018638	6415910044619	weberTESL M30 Viipus156 Harmaa 1000kgKIV	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 kg		