

weber TopDry Primer Pohjuste



- Hyvä tartunta alustaan
- Erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä tuote
- Helppo levittää
- Vähentää pohjan imevyyttä ja tasaa alustan kosteuden
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Käyttövalmis, vesiohenteinen pohjuste weber TopDry Render -pinnoitteen alle. weber TopDry Primer toimittaan käyttövalmiina, mutta se voidaan haluttaessa myös sävyttää.

KÄYTTÖKOhteet

Tuote on osa weber TopDry-tuoteperhettä. Tuoteperheeseen kuuluvat weber TopDry Primer ja weber TopDry Render. TopDry-tuotesarjaa voidaan käyttää seuraavissa julkisivujärjestelmissä: KahiFacade, SerpoVent, MonoRoc, UniTop, Kaksikerrosrappaus, SerpoMin ja SerpoTherm.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Pohjarappaus tehdään järjestelmään kuuluvalla va-

Menekki	n. 0,25 l/m ² . Menekki on ohjeellinen ja vaihtelee alustan huokoisuuden ja tasaisuuden mukaan.
Sideaine	Orgaaninen sideaine
Runkoaine	Hieno hiekka
Lisäaine	Alkalinkestävät väripigmentit
Vesihöyrynläpäisevyys	S _d < 0,1 m
pH	n. 8,5
Tiheys	n. 1,4 kg/dm ³
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	15 litran astia
GTIN-koodit	6415910048969 (Sävyttämätön) 6415910050948 (Sävytetty, Tampere) 6415910048754 (Sävytetty, Vantaa)

litulla laastilla järjestelmä-ohjeistuksien mukaisesti. Alusta pohjustetaan weber TopDry Primerilla ennen pinnoitusta weber TopDry Render -tuotteella.

TYÖOHJEET

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pohjustettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 7 vrk pohjusteen levittämisestä. Maksimi lämpötila +30 °C. Pohjustettu pinta on suojattava työn aikana ja välittömästi työn jälkeen sateelta. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. weber TopDry Primer on käyttövalmis, mutta se on sekoitettava ennen käyttöä. Pohjuste levitetään siveltimellä, telalla, harjalla tai maaliruiskulla. Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä. weber TopDry Render -pinnoite voidaan levittää kun pohjustettu pinta on kauttaaltaan kuivunut, yleensä seuraavana päivänä olosuhteista riippuen (kuitenkin vähintään 24 h kuluttua pohjustamisesta).

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1023891	6415910050948	weber TopDry Primer 15 L Sävytetty TRE	391 mm	301 mm	271 mm	21 kg	24	
1021974	6415910048969	weber TopDry Primer 15L	391 mm	301 mm	271 mm	21 kg	24	
1022058	6415910048754	weber TopDry Primer 15L Sävytetty VAN	391 mm	301 mm	271 mm	21 kg	24	