weberepox easy Epoksisaumalaasti

- Tiivis, hyvä kemikaalien kesto
- Uima-altaisiin ja julkisiin tiloihin
- Soveltuu myös laattojen kiinnitykseen
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Luokitus RG

KUVAUS

2-komponenttinen epoksisaumalaasti vaativiin saumauksiin pysty- ja vaakapinnoille.

KÄYTTÖKOHTEET

Lasitettujen, tasaisten ja tiiviiden keraamisten- ja lasilaattojen saumaus kohteissa, joissa saumaukselta vaaditaan tiiveyttä, tavanomaista parempaa kemiallista tai mekaanista kestävyyttä tai kulutuksenkestoa. Soveltuvia kohteita ovat mm. uimahallit, julkiset tilat, teollisuuskeittiöt, sairaalatilat, parvekkeet, pesuhallit, märkätilat jne. Voidaan käyttää myös laattojen kiinnittämiseen. Kestää kovetuttuaan useita laimeita happoja, suola- ja lipeäliuoksia sekä orgaanisia liuoksia. Kemikaalien kesto saavutetaan n. 7 vrk:n iässä lämpötilan ollessa +23 °C. Huom! Ei sovellu marmorin eikä imevien laattojen saumaukseen. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme koesaumauksen tekoa. Laatoituksen liikuntasaumoja ei saa täyttää!

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

weberepox easy Epoksisaumalaastia voidaan käyttää myös tiiviiden, imemättömien laattojen kiinnitykseen mm. lujille betoni ja tasoitealustoille. Voimakkaasti imevät pinnat pohjustetaan ennen laatoitusta weberfloor 4712 Tii-

Menekki	Saumalaastina: n. 0,2-1,0 kg/m² • 25x25x4 mm laatoilla ja 2 mm saumoilla 1,02 kg/m² • 300x300x8 mm laatoilla ja 5 mm saumoilla 0,43 kg/m² Kiinnityslaastina: n. 1,7 kg/m²/mm.
Suositeltava kerrospaksuus	Sauman leveys: 1-10 mm. Kerrospaksuus: 3-5 mm.
Käyttölämpötila	Saumattaessa ja 1 vrk saumauksen jälkeen on alustan, laastin ja laattojen lämpötilan oltava +10...+30 °C (väh. 3 °C yli kastepisteen). Voimakasta auringonpaahdetta on vältettävä. Kylmä hidastaa ja lämpö nopeuttaa tuotteen sitoutumista.
Lämpötilan kesto	Kuivana: -30...+100 °C. Hetkellisesti märkänä: +50 °C. Kestää pesua kuumalla vedellä.
Käyttöaika	n. 45 min (+23 °C)
Kovettumisaika: Kevyt käyttö	n. 24 h (+23 °C)
Kovettumisaika: Normaali käyttö	Täysi lujuus ja kemikaalien kesto saavutetaan n. 7 vrk kuluttua (+23 °C)
Sideaine	Epoksihartsi
Luokitus	RG
Värisävy	White, Pearl Grey, Cement Grey, Steel Grey, Linen, Dark Chocolate, Anthracite, Black, Sky, Blue
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika vähintään 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja viileä +5...+25 °C tila). Ei saa jäätyä!
Pakkaus	5 kg:n tai 10 kg:n koontipakkaus (sisältää komponentit A+B)
GTIN-koodit	3388752070876 (White, 5 kg) 3388152211930 (White, 10 kg) 3388752070869 (Pearl Grey, 5 kg) 3388752211927 (Pearl Grey, 10 kg) 3388752070845 (Cement Grey, 5 kg) 3388752211903 (Cement Grey, 10 kg) 3388752070852 (Steel Grey, 5 kg) 3388152211916 (Steel Grey, 10 kg) 3388752070883 (Linen, 5 kg) 3388752070838 (Dark Chocolate, 5 kg) 3388752070913 (Anthracite, 5 kg) 3388752070821 (Black, 5 kg) 3388752217073 (Black, 10 kg) 3388752070890 (Sky, 5 kg) 3388752070906 (Blue, 5 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EC1+

vistysepoksilla. Laasti levitetään hammaslastalla vähintään 3 mm kerroksena ja laatat painetaan välittömästi oikeaan asentoonsa. Käytettävä laastimäärä riippuu alustan tasaisuudesta ja käytettävästä laatasta. Saumoista pursuava laasti poistetaan välittömästi. Normaaliolosuhteissa laatat voidaan saumata noin vuorokauden kuluttua laatoituksesta.

SEKOITUS

Komponentti B kaadetaan kokonaisuudessaan komponentti A:n joukkoon. Sekoitussuhdetta ei saa muuttaa! Massa sekoitetaan tasaiseksi porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä alhaisella kierrosnopeudella (n. 100 rpm) vähintään 2 min ajan varmistaen, ettei astian reunoille tai pohjaan jää sekoittumatonta materiaalia. Massaan ei saa lisätä vettä eikä muita aineita. Käyttöaika komponenttien yhdistämisestä on n. 45 min.

Saint-Gobain Finland Oy
Weber
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2026-08-03

TYÖOHJEET

Saumojen tulee olla puhtaat eikä kiinnityslaasti saa nousta yli sauman puolivälin. Laasti levitetään epoksille tarkoitetulla saumauskumilla vinosti yli saumojen tai puristimella suoraan saumaan. Laattojen pintaan jäänyt liika saumalaasti poistetaan välittömästi. Pesu aloitetaan pirskottamalla laatoituksen päälle hivenen vettä välittömästi saumauksen jälkeen. Vesi ja laattojen pinnalle jäänyt saumalaasti emulsoidaan hankaamalla laatoitusta karhunkielellä tai karkealla sienellä pyörivin liikkein. Lämpötilasta ja kosteudesta riippuen saumojen annetaan kuivua korkeintaan 10 min, jonka jälkeen laatoitus puhdistetaan. Lämmin pesuvesi irrottaa laastin tehokkaammin, edelleen etanolin lisäys viimeiseen pesuveteen (n. 1 l/10 l vettä) tehostaa puhdistusta. On tärkeää, että kaikki laatoille jäänyt laasti poistetaan pian saumauksen jälkeen! Työvälineet puhdistetaan vedellä välittömästi käytön jälkeen. Kovettunut laasti voidaan poistaa vain mekaanisesti (4 h).

Kimalletta tai kullanhohtoa saat käyttämällä weber gold effect tai weber silver effect -kimalleväriä. Lisää weber gold effect weberepox easy -sekoitukseen kaksi 50 g:n pussia tai weber silver effect -kimalleväriä, 5 kiloa kohden. Sekoita tasaiseksi.

HUOM!

Tuote on emäksistä ja ärsyttävää. Työskenneltäessä iho on suojattava, käytettävä suojakäsineitä, suojalaseja sekä huolehdittava tilan kunnollisesta tuuletuksesta. UV-säteily sekä korkea lämpötila voivat kellastuttaa saumaa. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta!

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1021943	3388752070913	weberepox easy Anthracite 5 kg	220 mm	220 mm	205 mm	5 kg	108	
1013630	3388752070821	weberepox easy Black 5 kg	220 mm	220 mm	205 mm	5 kg	108	
1021945	3388752070906	weberepox easy Blue 5 kg	220 mm	220 mm	205 mm	5 kg	108	
1013631	3388752070845	weberepox easy Cement grey 5 kg	220 mm	220 mm	205 mm	5 kg	108	
1013634	3388752070838	weberepox easy Dark Chocolate 5 kg	220 mm	220 mm	205 mm	5 kg	108	
1021944	3388752070883	weberepox easy Linen 5 kg	220 mm	220 mm	205 mm	5 kg	108	
1013633	3388752070869	weberepox easy Pearl grey 5 kg	220 mm	220 mm	205 mm	5 kg	108	
1021946	3388752070890	weberepox easy Sky 5 kg	220 mm	220 mm	205 mm	5 kg	108	
1013627	3388752070852	weberepox easy Steel grey 5 kg	220 mm	220 mm	205 mm	5 kg	108	
1013628	3388752070876	weberepox easy White 5 kg	220 mm	220 mm	205 mm	5 kg	108	
1027775	3388752217073	weberepox easy Black 10 kg	275 mm	275 mm	280 mm	10 kg	52	
1027864	3388752211903	weberepox easy Cement grey 10kg	275 mm	275 mm	280 mm	10 kg	52	
1027867	3388752211927	weberepox easy Pearl Grey 10kg	275 mm	275 mm	280 mm	10 kg	52	
1027866	3388152211916	weberepox easy Steel grey 10 kg	275 mm	275 mm	280 mm	10 kg	52	
1027869	3388152211930	weberepox easy White 10 kg	275 mm	275 mm	280 mm	10 kg	52	

Saint-Gobain Finland Oy
Weber
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2026-08-03