weberfug 880 Silikoni

- Elastinen
- Sään- ja alkalinkestävä
- Hyvä kemikaalienkesto
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Silikoni uima-allaslaatoitusten elastisiin saumoihin.

KÄYTTÖKOHTEET

Uima-altaiden ja elintarviketeollisuuden laatoituksien elastinen saumaus. Ei sovellu käytettäväksi julkisivuissa eikä märkätiloissa. Saumaa ei voi maalata.

ALUSTA

Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Vedenalaiset saumat (uima-altaat) pohjustetaan alustan imukyvystä riippuen weberfug 884/885 Silikonin pohjusteella ennen saumausta.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Liikuntasaumojen sijoittelulla on oleellinen merkitys laatoituksen toimintaan. Rakennesuunnittelija ottaa kantaa liikuntasaumojen sijoitukseen ja tiheyteen.

Menekki	Yhdestä patruunasta saa n. 1,8 metriä, kun sauman koko on 15×10 mm
Käyttölämpötila	Saumauslämpötila: +5...+35 °C (ilma ja alusta)
Lämpötilan kesto	-60...+180 °C (kuivuttuaan)
Kuivumisaika	Massa on pintakuiva n. 10 minuutissa. Kuivumisaika on n. 3-4 vrk sauman leveyden ollessa 5 mm (+23 °C ja 50 % RH). Alhainen ilman lämpötila tai alhainen ilmankosteus hidastavat kuivumista oleellisesti.
Muodonmuutoskyky	25 %
Tiheys	1,03 kg/dm³ (DIN 51757)
Värisävy	Väritön, Valkoinen, Hopeanharmaa, Harmaan beige, Keskiharmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja viileä yli +1 °C tila)
Pakkaus	310 ml patruuna • myyntiyksikkö patruuna • pienin tilausmäärä 12 kpl • tukkupakkaus 12 kpl
GTIN-koodit	4011361184182 (Väritön) 4011361184205 (Valkoinen) 4011361184175 (Hopeanharmaa) 4011361184540 (Harmaan beige) 4011361184144 (Keskiharmaa)
Tuotehyväksynnät	CE, EC1+

TYÖOHJEET

Patruunan pää aukaistaan esim. veitsellä ja suukappale leikataan sopivan kokoiseksi. Massa levitetään puristimen avulla ja pinta tasoitetaan märällä puulastalla tai saippuaveteen kastetulla sormella. Viimeistely tulee suorittaa heti; kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

HUOM!

Asennuksen aikana on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytä sopivia suojavaatteita ja -käsineitä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Saint-Gobain Finland Oy
Weber
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2026-08-04

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1016941	4011361184540	weberfug 880 Harmaa Beige 310 ml				0.319 kg	12	1200
1016942	4011361184175	weberfug 880 Hopean Harmaa 310 ml				0.319 kg	12	1200
1016943	4011361184144	weberfug 880 Keski Harmaa 310 ml				0.319 kg	12	1200
1016944	4011361184205	weberfug 880 Valkoinen 310 ml				0.319 kg	12	1200
1016976	4011361184182	weberfug 880 Väritön 310 ml				0.319 kg	12	1200

Saint-Gobain Finland Oy
Weber
Strömberginkuja 2, PL 70
00381 Helsinki

www.fi.weber

Saint-Gobain Tuoteneuvonta
Puh. 010 44 22 312
tuoteneuvonta@saint-gobain.com

2026-08-04